

Микроцемент

Цементно-полимерное покрытие.



Технические характеристики

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Тара | 1 / 10 кг |
| Мин t° хранения | +5°C |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| РН | 6,5-7,5 |
| Расход* | 900 г/м ² |
| Промежуточное высыхание | 6-8 часов |
| Полное высыхание | 24 часа |

Внимание! Материал имеет высокую гигроскопичность!
Необходимо хранить в условиях, не допускающих попадания влаги.
Сухой порошок нельзя оставлять в открытой таре.

Состав:

наполнители известняковые фракционированные, кварц молотый, микромамор, песок формовочный, целевые добавки, отдушка.

Изготовлен в соответствии с ТУ2332-002-72723477-2011

Спецификация:

Необыкновенно прочный, крепкий и износостойкий материал для декорирования стен, полов и потолков. Подходит для влажных помещений.

Условия работы:

В чистом проветриваемом помещении, при t 16 - 24°C и относительной влажности воздуха не более 70%

* Расход напрямую зависит от техники нанесения и от пористости поверхности.

Подготовка

- общая малярная подготовка поверхности, один слой Интерьерной Краски в качестве цветовой подложки;
- подготовка состава: смешать Микроцемент с затворителем Цементино в пропорции 4 л Цементино/10 кг Микроцемента. Микроцемент запрещено смешивать с водой! Приготовленный раствор использовать при t +20°C и относительной влажности воздуха 60%. При других условиях срок жизни состава меняется. При повышении t -схватывается быстрее, при понижении - медленнее. Также при увеличении влажности раствор схватывается быстрее.
Учитывая быстрое схватывание, раствор необходимо готовить в небольших количествах на один подход. Если приготовить большое количество раствора, он может начать твердеть уже в ведре, после чего будет непригоден к использованию;
- затворитель Цементино колеруется Универсальными Пигментами. Материал готовить с плюсом до 10% к объему;
- **тщательно перемешать!**

Нанесение

- первый тонкий слой кельмой на сдир, мазки равномерные с оптимальным давлением на инструмент, движения хаотичные;
- нанесите второй слой, отполируйте влажную поверхность кельмой. Следите за пропорцией смешивания Микроцемента и Цементино для однородности цвета;

Очищение

- после работы инструменты моются теплой водой с мылом