

Алькаустико Устрица

Мягкий загуститель малярной краски на основе мрамора.



Технические характеристики

Тара	1 / 5 / 10 кг
Мин t° хранения	+5°C
Срок хранения	12 месяцев
РН	6,5-7,5
Расход*	250 мл/м ²
Промежуточное высыхание	1 час
Полное высыхание	3 часа

Состав:

акриловая сополимерная дисперсия, минеральный фракционированный наполнитель, целевые и модифицирующие добавки.

Изготовлена в соответствии с ТУ2332-004-72723477-2012

Спецификация:

Готовая декоративная штукатурка, разработанная специально для стен и потолков коммерческих помещений. Является одним из наиболее бюджетных декоративных покрытий.

Условия работы:

В чистом проветриваемом помещении, при t 16 - 24°C и относительной влажности воздуха не более 70%

* Расход напрямую зависит от техники нанесения и от пористости поверхности.

Подготовка

- подготовка поверхности: выполните общую малярную подготовку, нанесите один слой Интерьерной Краски или Жемчужной Глезали в качестве цветовой подложки;

- подготовка состава: состав готов к работе. **Тщательно перемешайте миксером на низких оборотах.**

Колеровка

- Алькаустико Устрица колеруется в любой цвет Универсальными Пигментами или колеровочной машиной. Готовьте материал на всю площадь + 10% к объему;

- для точного определения цвета покрытия рекомендуется изготовить тестовый образец;

Нанесение

- наносится специальным краскопультом Хоппером (диаметр сопла - 4,5-8 мм) при давлении 1,5-6 атм. на расстоянии примерно 30-100 см. Реставрация и образцы делаются с помощью морской губки;

- поместите Устрицу в резервуар Хоппера;

- нанесите состав при помощи краскопульта Хоппера круговыми движениями. Сразу после нанесения состава разгладьте поверхность шпателем. Движения должны быть хаотичными;

Финиширование

- не требует обязательной защиты;

Очищение

- инструменты моются теплой водой с мылом