

Флокаустико Алькантара I

Сухой загуститель, превращающий краску в декоративную штукатурку. Предназначен для создания гладких замшевых фактур. Легко наносится и контролируется исполнителем. Используется внутри помещений.



Технические характеристики

Тара	1 / 5 / 10 кг
Мин t° хранения	+5°C
Срок хранения	12 месяцев
РН	6,5-7,5
Расход*	300 г/м ²
Промежуточное высыхание	6-8 часов
Полное высыхание	24 часа

Внимание! Материал имеет высокую гигроскопичность!

Необходимо хранить в условиях, не допускающих попадания влаги.

Сухой порошок нельзя оставлять в открытой таре.

Состав:

функциональные добавки,
вулканические перлитовые породы,
редиспергируемые порошки
сополимеров винилацетата.

Изготовлен в соответствии с
ТУ2332-002-72723477-2011

Спецификация:

Алькантара I идеально подходит для работы в темной и средней по яркости цветовых гаммах. Применяется для декорирования стен, потолков, архитектурных элементов. Используется самостоятельно или при работе в орнаментальных техниках.

Условия работы:

В чистом проветриваемом помещении, при t 16 - 24°C и относительной влажности воздуха не более 70%

* Расход напрямую зависит от техники нанесения и от пористости поверхности.

Подготовка

- подготовка поверхности: выполните общую малярную подготовку, нанесите один слой Интерьерной Краски в качестве цветовой подложки;

- подготовка состава: смешайте Интерьерную Краску с Флокаустико Алькантара в пропорции 2:1 по весу. **Тщательно перемешайте миксером на низких оборотах.**

Колеровка

- Флокаустико Алькантара смешивается с колерованной Интерьерной Краской, незначительно изменяя ее цвет.

- для точного определения цвета покрытия рекомендуется изготовить тестовый образец;

Нанесение

- нанесите состав с помощью кельмы или шпателя, работая в технике Венециано. Заполняйте поверхность небольшими мазками, создавая сплошное гладкое покрытие. Движения должны быть разнонаправленными, а рисунок покрытия - хаотичным;

- Флокаустико Алькантара наносится в два слоя. После высыхания отшлифуйте поверхность плоским шпателем;

Финиширование

- не требует обязательной защиты;

- использовать Воск Традиционный или Декоративный, Масло Покрывное по желанию;

Очищение

- инструменты моются теплой водой с мылом