

Флокаустико Интонакко

Сухой загуститель, превращающий краску в декоративную штукатурку.



Технические характеристики

Тара	0,1 / 1 / 5 / 10 кг
Мин t° хранения	+5°C
Срок хранения	12 месяцев
РН	6,5-7,5
Расход*	варьируется
Промежуточное высыхание	3-5 часов
Полное высыхание	12 часов

Внимание! Материал имеет высокую гигроскопичность!

Необходимо хранить в условиях, не допускающих попадания влаги.

Сухой порошок нельзя оставлять в открытой таре.

Состав:

минеральные фракционированные наполнители, целевые функциональные добавки, вулканические перлитовые породы, редиispersируемые порошки сополимеров винилацетата.

Изготовлен в соответствии с ТУ2332-002-72723477-2011

Спецификация:

Позволяет создавать покрытия с каменной прочностью. Используется внутри и снаружи помещений. Применяется в качестве адгезивной добавки для Грунта Кроющего.

Условия работы:

В чистом проветриваемом помещении, при t 16 - 24°C и относительной влажности воздуха не более 70%

* Расход напрямую зависит от техники нанесения и от пористости поверхности.

Подготовка

- подготовка поверхности: выполните общую малярную подготовку, нанесите один слой Интерьерной Краски в качестве цветовой подложки;

- подготовка состава: смешайте Интерьерную Краску с Флокаустико Интонакко в необходимой пропорции. **Тщательно перемешайте миксером на низких оборотах.** Готовый состав необходимо использовать за 48 часов. Пропорция смешивания Интонакко с Краской может составлять от 10 до 50%;

- для Грунта Кроющего необходимо добавить 5% Флокаустико Интонакко;

Колеровка

- Флокаустико Интонакко смешивается с колерованной Интерьерной Краской, незначительно изменяя ее цвет;

- для точного определения цвета покрытия рекомендуется изготовить тестовый образец;

Нанесение

- перемешайте Краску с Флокаустико Интонакко в необходимой пропорции и нанесите на поверхность валиком;

Финиширование

- не требует обязательной защиты;

Очищение

- инструменты моются теплой водой с мылом