

Клей для Альтолки

Клей для наклеивания альтолки на различные поверхности. Имеет высокие адгезивные свойства. Нейтрален. Необратим после высыхания.



Технические характеристики

| | |
|------------------|-----------------------|
| Тара | 0,1 / 1 / 5 кг |
| Мин t° хранения | +5°C |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| РН | 6,5-7,5 |
| Расход* | 450 мл/м ² |
| Полное высыхание | 24-36 часов |

Спецификация:

Сухая монтажная смесь на основе гипса с полимерными добавками, обеспечивающими повышенную адгезию.

Условия работы:

В чистом проветриваемом помещении, при t 16 - 24°C и относительной влажности воздуха не более 70%

* Расход напрямую зависит от техники нанесения и от пористости поверхности.

Подготовка

- подготовка поверхности: зашпаклюйте, не добиваясь чрезмерной гладкости. Выдержите геометрическую ровность по СНиПам. Обработайте поверхность Пропиткой Глубокого Проникновения, затем нанесите смесь Грунта Кроющего с добавлением Флокаустико Интонакко (10% от объема Грунта). Дождитесь высыхания. Обеспыльте/очистите поверхность;

- подготовка состава: разведите Клей для Альтолки Цементно в пропорции 1:2. Тщательно перемешайте. Нельзя добавлять воду в приготовленный состав во время работы;

Нанесение

- с помощью зубчатого шпателя нанесите Клей на поверхность, к которой будете приклеивать Альтолку, а также на обратную сторону Альтолки;

- приложите Альтолку к поверхности;

- выдавите излишки Клея ладонями;

- приклейте встык следующую пластину Альтолки;

- влажной щеткой/тряпкой очистите места стыков пластин от излишков Клея;

- прижимайте Альтолку к поверхности до тех пор, пока Клей не схватится. При необходимости зафиксируйте Альтолку булавками или кнопками;

- в течение двух часов от начала работ периодически выдавливайте из-под Альтолки образующиеся воздушные пузыри;

- дайте поверхности высохнуть в течение 24 - 36 часов;

- не сушите поверхность теплым воздухом, избегайте сквозняков, изменения температуры и влажности помещения;

Очищение

- инструменты моются теплой водой с мылом