

Дайын бір компонентті материал – табиғи ескірген көрінісі бар фактураларды жасауға арналған.

Бір уақытта екі-үш түспен жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

БЕТТІ ДАЙЫНДАУ

Негіз таза, құрғақ және берік болуы керек.

- + Грунт Праймер-ді сылақталған, тозаңдайтын немесе сіңіргіш беттерге жағыңыз. Бұрын боялған қабырғалар, МДФ, ДСП, ДВП беттеріне Грунт Кроющий қолданыңыз. Көлемді декоративті қаптамалар үшін адгезия және нығайту қабаты ретінде Кварц Грунт жағылады.
- + Түстік негізді жағыңыз: бір қабат Декоративті бояу, болашақ қаптама түсіне колерленген.
- + Альчидо-ны миксермен төмен айналымда жақсылап араластырыңыз.

! Материалды сумен сұйылтпаңыз.

СҮРТУ

БІРТҮС КЛАССИКАЛЫҚ ЖАҒУ



1-ҚАДАМ

Кельма немесе кең шпательмен қабырғаның бүкіл бетіне бірінші қабатты тегіс және біркелкі жағыңыз. Қозғалыстар сдир техникасында, біркелкі жағумен. Құрғату 8 сағаттан кем болмауы тиіс. Шкурка қолдану қажет емес.

2-ҚАДАМ

Кельмаға шпательден аз мөлшерде Альчидо алыңыз. Қысқа қозғалыстармен мазоктар жасаңыз, шеттерін тегіссіз қалдырыңыз, сонда эффект айқын болады. Мазоктардың ритмі мен бағыты хаотикалық болу керек. Бүкіл қабырғаны біркелкі толтырыңыз. Құрғату 6–8 саат.

3-ҚАДАМ

Қабатты қайталаңыз, алдыңғы қадамдағыдай.

⌚ Толық құрғау – 24 сағат.

КӨПТҮС ЖАҒУ**1-ҚАДАМ**

Кельма немесе кең шпательмен бірінші (негізгі) қабатты бүкіл бетке тегіс және біркелкі жағыңыз. Сдир техникасында, біркелкі жағумен. Құрғату 8 сағаттан кем болмауы тиіс.

2-ҚАДАМ

Екінші және үшінші қабаттарды жинау техникасында жағыңыз, кельма арқылы шпательден кезекпен екі немесе үш түсті алыңыз, үлгідегі рецептура бойынша. Түстерді тон бойынша жақын таңдаңыз, жоғары контрасттан аулақ болыңыз. Қабатты толтырғанда дақтардың болмауына және фактураның үйлесімді болуына мән беріңіз. Соңғы қабат әдетте бірінші біртүс қабатымен сәйкес келеді. Қабат саны мен түстер рецептураға байланысты.



Толық құрғау – 24 сағат.

ҚОРҒАУ

Фактураны күшейту және жеңіл қорғау үшін, бетке Глезаль Французская мен бояудан тондық қабат жағуға болады. Қосымша қорғау үшін кез келген су негізіндегі, біркомпонентті немесе екікомпонентті лактар қолдануға болады.

Лакты соңғы қабат жағылғаннан кейін 48 сағаттан кейін жағу ұсынылады.