

Маводи яккомпонентӣ омодашуда – барои сохтани фактураҳои табиӣ кӯҳнашуда. Имкон медиҳад ҳамзамон бо ду-се ранг кор кардан.

ОМОДАСОЗӢ

Пойгоҳ бояд тоза, хушк ва мустаҳкам бошад.

- + Grunt Primer-ро ба сатҳҳои сӯфакоришуда, ғилофӣ ё сингишшаванда молед. Барои деворҳои пештар рангшуда, МДФ, ДСП, ДВП истифода баред Grunt Kroyushiy. Барои қабатҳои декоративии ҳаҷмдор Kvarc Grunt ҳамчун қабати адгезия ва қавӣкунӣ истифода мешавад.
- + Тақвияти ранг: як қабат Ранги Декоративӣ, ба ранги қопламави оянда колершуда.
- + Alchido-ро миксер дар гардиши паст хуб омехта кунед.

! Материалро бо об накумед.

МОЛИДАН

МОЛИДАНИ КЛАССИКӢ ЯКРАНГ



ҚАДАМИ 1

Кельма ё шпатель васеъ қабати аввалро ба тамоми девор якранг ва ҳамвор молед. Техника сдир, бо пошидани якранг. Қурғақшавӣ камаш 8 соат. Шлиф кардан лозим нест.

ҚАДАМИ 2

Аз шпатель каме Alchido гиред. Бо ҳаракатҳои кӯтоҳ мазокҳо эҷод кунед, канорҳоро ҳамвор нагузоред, эффект равшантар мешавад. Ритм ва самти мазокҳо хаотикӣ бошад. Бетро якранг пур кунед. Қурғақшавӣ 6-8 соат.

ҚАДАМИ 3

Қабати гирифташударо такрор кунед, монанди қадами пешин.

⌚ Қурғақшавии пурра – 24 соат.

МОЛИДАНИ БИСЁРРАНГ**ҚАДАМИ 1**

Кельма ё шпатель васеъ қабати аввал (асосиро) ба тамоми девор якранг ва ҳамвор моled. Техника сдир, пошидани якранг. Қурғақшавӣ камаш 8 соат.

ҚАДАМИ 2

Қабатҳои дуюм ва сеюмро бо техникаи гирифтани кельма ва шпатель бо ду ё се ранг мувофиқи нусха моled. Тонҳоро наздик интиҳоб кунед, контрасти баландро пешгирӣ кунед. Ба пур кардани қабат диққат диҳед, ки доғҳо набошад ва намуна ҳамоҳанг бошад. Қабати охирин одатан бо қабати аввал якранг мувофиқ аст. Миқдори қабат ва ранг вобаста ба нусха мебошад.



Қурғақшавии пурра – 24 соат.

ҲИМОЯ

Барои тақвияти фактура ва муҳофизати сабук, қабат бо Glezal Fransuzskaya ва ранг молида мешавад. Барои муҳофизати иловагӣ метавон ҳама гуна лакҳои обӣ, яккомпонентӣ ё дукомпонентӣ истифода кард.

Лакро на камтар аз 48 соат пас аз қабати охирин мол кардан тавсия дода мешавад.