

# МИКРОБЕТОН

Готовая паста с эффектом гладкого бетона. Используется для любых поверхностей внутри помещений: стен, полов, потолков, межкомнатных дверей, мебели, столешниц, кухонных фартуков, санузлов. Применяется для жилых и коммерческих помещений, проходных зон и мест общего пользования.

Посмотреть [ИНСТРУКЦИЮ ПО РАБОТЕ С ПОЛАМИ](#)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БАЗА	А, В, С
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА	МАТОВАЯ
КЛАСС СТОЙКОСТИ	1+
РАСХОД	1 л / 2м2
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	для внутренних работ
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	6 - 8 ЧАСОВ
ПЕРВИЧНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ	24 - 48 ЧАСОВ
ПОЛНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ	ДО 30 СУТОК
ОБЪЁМ ТАРЫ:	<div>1л</div> <div>5л</div> <div>10л</div>

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Уровень подготовки стен: Q2

Базовые требования: штукатурка, шпаклевка + финишный тонкий слой.

Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Осыпавшиеся и отслаивающиеся старые покрытия удалить, места отслоений зачистить.

1. Нанести **Грунт Праймер** на оштукатуренные, мелящие или впитывающие поверхности. Для ранее окрашенных стен, МДФ, ДСП, ДВП использовать **Грунт Кроющий**.

2. Нанести цветовую подложку: один слой **Декоративной Краски** в цвет будущего покрытия.

МИКРОБЕТОН ГОТОВ К РАБОТЕ.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАТЬ.

НЕ СМЕШИВАТЬ С ЛАТЕКСНЫМИ, АКРИЛОВЫМИ ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ КРАСКАМИ!

НЕ РАЗБАВЛЯТЬ ВОДОЙ

## НАНЕСЕНИЕ

Микробетон наносится кельмой или шпателем в два слоя. Мазки равномерные с оптимальным давлением на инструмент, движения хаотичные. Для большей гладкости сырой слой уплотняется и полируется кельмой.

Температура нанесения в интервале от +10 до +20°C. При других условиях срок жизни состава может меняться: при повышении t - схватывается быстрее, при понижении - медленнее.

ИНСТРУМЕНТЫ ОЧИЩАЮТСЯ ТЕПЛОЙ ВОДОЙ С МЫЛОМ

## ЗАЩИТА

При покраске мебели, кухонных фасадов, дверей, санузлов и поверхностей с экстремальной эксплуатационной нагрузкой рекомендуется использовать дополнительную защиту **Лаком Двухкомпонентным**. После покрытия Лаком степень блеска станет около 7 единиц.

Наносить Лак необходимо не ранее, чем через 7-10 дней после финишного слоя. После покрытия Лаком степень блеска станет около 7 единиц, а цвет Бетона - более насыщенным и плотным.

## КОЛЕРОВКА

Микробетон имеет три базы:

- А - для светлых оттенков
- В - для цветов средней тональности
- С - для темных и ярких

Колеруется пигментами MeToo или Monicolor в любой цвет, в том числе индивидуально, с подбором пигментной формулы. Для точного соответствия выбранному оттенку рекомендуем изготовить тестовый образец.

## ПРАВИЛА УХОДА

Пятна и следы можно осторожно убрать влажными салфетками, мягкой щёткой, водой и другими слабыми бытовыми чистящими средствами.

Смывать загрязнения необходимо плавными движениями вверх-вниз или из стороны в сторону.

Для подкраски и реставрации можно использовать остатки краски или докупить материал mka.paint в том же оттенке. Важно применять тот же инструмент, который использовался для нанесения первоначального слоя.

