

ФЛОРЕНТИН

Тайёр таркиб бўлиб, мутлақо мат, силлиқ, мулойим ва қўлга йўқимли қоплама ҳосил қилади. Тузилиши юмшоқ тонал ўтишларга эга.

Замша Бўёғи билан яхши уйғунлашади.

ТЕХНИК ХУСУСИЯТЛАР

Ялтироқлик даражаси: мат
Чидамлилиқ синфи: 1
Сарф: 1 л / 3 м²
Қўлланиш соҳаси: ички ишлар учун
Оралиқ қуриш: 6–8 соат
Бошланғич полимерлашиш: 24–48 соат
Тўлиқ полимерлашиш: 30 кунгача

Ишлаб чиқариш ҳажми: 1 л, 5 л, 10 л

ЮЗАНИ ТАЙЁРЛАШ

Девор тайёргарлиги даражаси: Q2 – асосий талаблар (штукатурка + шпаклёвка).

Штукатурка маяк профиллари бўйича суртилади ва текисланади. Қирқиш шпатель билан, кейин эса силлаш орқали бажарилади. Вертикал бўйича 2 ммгача оғишга, чуқурлик, тирналиш, асбоб излари 1 ммгача рухсат этилади.

Асос тоза, қуруқ ва мустаҳкам бўлиши керак. Емирилган ёки кўчиб тушаётган эски қопламалар олиб ташланади, кўчган жойлар тозаланади.

1. Оштукатурланган, сепилувчи ёки ютиб турувчи юзаларга Грунт Праймер суртиш керак. Олдин бўялган деворлар, МДФ, ДСП, ДВП учун Грунт Кроющий қўлланади.
Рангли асос қўйиш: келгуси қоплама рангидаги Декоратив Бўёқдан 1 қатлам.

Иш бошлашдан олдин таркиб миксерда паст айланиш тезлигида яхшилаб аралаштирилади.

Таркиб сув билан аралаштирилмайди.

ҚЎЛЛАШ

Флорентин ишда универсал бўлиб, турли декоратив техникада суртилади. Классик усул – икки бир хил, силлиқ қатлам. Барча қатламлар венециялик кельма ёки шпатель билан суртилади.

Суртиш ҳарорати: +10 °С дан паст бўлмаслиги керак
Асбоблар илиқ сув ва совун билан тозаланади

ҲИМОЯ

Мебель, ошхона фасадлари, эшиклар, санитар хоналар ва юклама катта бўлган юзаларда қўшимча ҳимоя сифатида Икки Компонентли Лак тавсия этилади. Лак суртилгандан кейин ялтироқлик даражаси тахминан 7 бирликка етади.

Лакни финиш қатламидан 7–10 кун ўтгач суртиш мумкин. Лакдан кейин Флорентин ранги янада тиниқ ва то'қ кўринади.

РАНГ БЕРИШ (КОЛЕРОВКА)

MeToo ёки Monicolor пигментлари билан ранги истаганча ўзгартирилади (фақат мутлақ оқ, қора ва жуда ёрқин туслардан ташқари). Флорентин индивидуал ранг бўйича ҳам тайёрланиши мумкин, формула пигмент танланади.

Аниқ ранг уйғунлиги учун намуна тайёрлаб кўриш тавсия этилади.

БЎЯЛГАН ЮЗАНИ ПАРВАРИШ

Доғлар ва изларини мулойим сўрғичлар, юмшоқ щётка, сув ёки енгил майиш тозалаш воситалари билан аста-секинлик билан тозалаш мумкин. Кирлар юқоридан пастга ёки ёндан ёнга ҳаракат билан артилади.

Қайта бўяш ва реставрация учун қолган бўёқ ёки худди шу соядаги mka.paint материалдан фойдаланиш мумкин. Дастлабки қатламни суртган асбобнинг ўзи билан ишлатиш мумим.

