

МИКРОБЕТОН

Дайын паста, беті тегіс бетон әсерін береді. Ішкі жұмыстарға арналған кез келген беттерде қолданылады: қабырғалар, едендер, төбелер, бөлме есіктері, жиһаз, үстел беттері, ас үй фартукалары, санитарлық тораптар. Тұрғын және коммерциялық ғимараттарда, өту аймақтарында және қоғамдық пайдалану орындарында пайдаланылады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Негіз: А, В, С

Жарқырау дәрежесі: мат

Төзімділік класы: 1+

Шығым: 1 л / 2 м²

Қолдану аймағы: ішкі жұмыстарға

Аралық кебу: 6–8 сағат

Алғашқы полимеризация: 24–48 сағат

Толық полимеризация: 30 күнге дейін

Қаптама көлемі: 1 л, 5 л, 10 л

БЕТТІ ДАЙЫНДАУ

Қабырғаны дайындау деңгейі: Q2

Негізгі талаптар: сырлау, шпаклевка + жұқа соңғы қабат.

Бет таза, құрғақ және берік болуы керек. Қартаң және қабатталатын ескі жабындарды алып тастау, қабатталу орындарын тазалау қажет.

1. Сырланған, ұнтақталған немесе сіңіргіш беттерге Грунт Праймер жағыңыз. Бұрын боялған қабырғалар, MDF, DSP, ДВП үшін Грунт Кроющий қолданыңыз. Түсті негізді жағыңыз: болашақ жабын түсіне бір қабат Декоративті Бояу.

Микробетон жұмысқа дайын.

Қолданар алдында жақсылап араластырыңыз.

Латекс, акрил немесе көркем бояулармен араластырмаңыз!

Суға сұйылтпаңыз.

ҚОЛДАНУ

Микробетон шпатель немесе шпакльмен екі қабатта жағылады. Ұнтақталған қозғалыстар, құралға тең қысым. Қосымша тегістік үшін шикі қабат шпательмен тығыздалып, жылтыратылып шығарылады.

Қолдану температурасы: +10°C–+20°C. Басқа жағдайда құрамның өмір сүру мерзімі өзгеруі мүмкін: температура көтерілсе – тез қатады, төмендесе – баяу.

Құралдарды жылы су мен сабынмен тазалау қажет.

ҚОРҒАУ

Жиһаз, ас үй фасадтары, есіктер, санитарлық тораптар және жоғары жүктемелі беттерді бояғанда қосымша қорғау ретінде Екікомпонентті Лак қолдану ұсынылады. Лак жағылғаннан кейін жарқырау дәрежесі шамамен 7 бірлік болады.

Лакты соңғы қабаттан 7–10 күннен кейін ғана жағу керек. Лак жағылғаннан кейін бетонның түсі қанық, берік болады.

ТҮСТЕР

Микробетон үш негізге бөлінеді:

А – ашық түстер үшін

В – орташа реңктегі түстер үшін

С – қараңғы және ашық түстер үшін

MeToo немесе Monicolor пигменттерімен кез келген түске бояуға болады, соның ішінде жеке пигмент формуласына сәйкес. Таңдалған реңкке дәл келтіру үшін тест үлгі жасау ұсынылады.

КҮТІМ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Дақтар мен іздерді дымқыл майлықтар, жұмсақ щетка, су немесе жеңіл тұрмыстық тазартқыш құралдармен абайлап жоюға болады. Ластануды үстінен-төменге немесе бүйірге қозғалыспен жуу қажет.

Қайта бояу немесе қалпына келтіру үшін бұрынғы бояу қалдықтарын немесе сол реңктегі mka.paint материалын сатып алуға болады. Бастапқы қабатты жағуға қолданылған құралды пайдалану маңызды.

