

МИКРОБЕТОН

Силлиқ бетон эффектга эга тайёр паста. Ички сиртларда ишлатилади: деворлар, поллар, шифтлар, хоналар ораси эшиклар, мебель, стол усти, ошхона апрони, ҳаммомлар.

Яшаш ва тижорат жойларида, ўтайдиган зоналарда ва умумий фойдаланиш жойларида қўлланилади.

ТЕХНИК ХУСУСИЯТЛАР

Базаси: А, В, С

Ёрқинлик даражаси: мат

Бардошлилик синфи: 1+

Сарфи: 1 л / 2 м²

Қўлланиш соҳаи: ички ишлар учун

Оралиқ қуриш вақти: 6–8 соат

Бошланғич полимеризация: 24–48 соат

Тўлиқ полимеризация: 30 кунгача

Идиш ҳажми: 1 л, 5 л, 10 л

СИРТНИ ТАЙЁРЛАШ

Девор тайёрлаш даражаси: Q2

Асосий талаблар: оштукатурка, шпаклёвка + якуний ингичка қатлам.

Асос тоза, қуруқ ва мустаҳкам бўлиши керак. Ёмирланган ва қоплами тушиб кетган эски қопламаларни олиб ташланг, тушган жойларни тозаланг.

1. Шпаклёвка қилинган, қуруқ ёки сингдирувчи сиртларга Пример қатламини суртинг. Олдин бўялган деворлар, MDF, DSP, DVP учун қопловчи Примердан фойдаланинг.
2. Рангли тагликни суртинг: кейинги қопламани рангида битта қатлам Декоратив Бўёқ.

Микробетон ишлашга тайёр.

Қўллашдан олдин яхшилаб аралаштиринг.

Латекс, акрил ёки санъат бўёқлари билан аралаштирманг!

Сув билан суюлтирманг.

ҚЎЛЛАШ

Микробетон шпатула ёки шпател ёрдамида икки қатламда суртилади. Бўёқ ҳаракатлари тенг, асбобга оптимал босим билан, ҳаракатлар тартибсиз бўлиши керак. Силлиқликни ошириш учун хом қатламни сиқиб, шпатула билан порлатиш мумкин.

Қўллаш ҳарорати: +10 дан +20°C гача. Бошқа шароитларда маҳсулотнинг ишлаш муддати ўзгариши мумкин: ҳарорат кўтарилса – тезроқ қотади, пасайса – секинроқ. Асбоблар илиқ сув ва совун билан тозаланади.

ҲИМОЯ

Мебель, ошхона фасадлари, эшиклар, ҳаммом ва юқори юкламали сиртлар бўялганда қўшимча ҳимоя сифатида Икки компонентли Лак ишлатиш тавсия этилади. Лак қўллангандан сўнг ёрқинлик даражаси тахминан 7 бирлик бўлади.

Лакни якуний қатламдан 7–10 кундан кечиктирмай қўллаш керак. Лак қўллангандан сўнг бетон ранги янада бой ва зич бўлади.

РАНГ ТАНЛАШ

Микробетон уч базага эга:

А – оч ранглар учун

В – ўрта тонли ранглар учун

С – қоронғи ва ёрқин ранглар учун

MeToo ёки Monicolor пигментлари билан ҳар қандай рангга бўёш мумкин, шу жумладан индивидуал формула танлаш орқали. Танланган рангга аниқ мослик учун тест намунасини тайёрлаш тавсия этилади.

ПАРВАРИШ ҚОИДАЛАРИ

Доғлар ва изларни нам салфетка, юмшоқ чўтка, сув ва бошқа енгил уй тозаловчи воситалар билан эҳтиёткорлик билан олиб ташлаш мумкин. Кирларни пастдан юқорига ёки ён томонга секин ҳаракатлар билан ювиш керак.

Қоплаш ва реставрация учун бўёқ қолдиқлари ёки mka.paint материаллини шу рангга сотиб олиш мумкин. Муҳими, биринчи қатламни суришда ишлатилган асбобдан фойдаланиш.

