

МИКРОЦЕМЕНТ

Пӯшиши дукомпонентии мустаҳкам, ки сохтори бетонро тақлид мекунад. Барои ҳама гуна сатҳҳо дар дохили бино истифода мешавад: деворҳо, фаршҳо, шифтҳо, дарҳои дохилӣ, мебел, рӯи миз, пешдомани ошхона, ҷаммом.

Барои манзилҳо, утоқҳои тиҷоратӣ, роҳравҳо ва ҷойҳои умумӣ мувофиқ аст. Дар утоқҳои намнок низ истифода бурда мешавад.

ХУСУСИЯТҲОИ ТЕХНИКӢ

Дараҷаи тобиш: маттӣ
Синфи устуворӣ: 1+
Масраф: 1 кг / 1 м²
Самти истифода: барои корҳои дохилӣ
Хушкшавии байниқабатӣ: 6–8 соат
Полимеризатсияи ибтидоӣ: 24–48 соат
Полимеризатсияи пурра: то 30 шабонарӯз
Ҳаҷми зарф: 1л, 3л, 9л

Мавод дорои гигроскопичии баланд аст. Муҳим аст, ки онро дар шароите нигоҳ доред, ки намай дохил нашавад. Хокаи хушкро дар зарфи кушода мондан манъ аст.

ТАЙЁР КАРДАНИ САТҲ

Сатҳи тайёрӣ: Q2

Талаботи асосӣ: гаҷкорӣ, шпаклёвка + қабати ниҳонии тунук.
Сатҳ бояд тоза, хушк ва мустаҳкам бошад.
Пӯшишҳои кӯҳнаи резанда ва ҷудошавандаро тоза кунед, ҷойҳои ҷудошавандаро сайқал диҳед.

1. Грунт Праймер-ро ба сатҳҳои гаҷкоришуда, хокмонанда ё ҷаббанда моled. Барои деворҳои қаблан рангшуда, МДФ, ДСП, ДВП аз Грунт Кроющий истифода баред.
Подложкаи ранга моled: як қабати Ранги Декоративӣ дар ранги пӯшиши оянда.
3. Микросемент ва маҳлулунандаи Цементно-ро бо таносуби 3:1 омехта карда, бо миксер дар гардиши паст хуб омехта кунед.

Диққат! Омехтаро бо об ҳал кардан қатъиян манъ аст.
Маҳлулро бояд барои як давраи корӣ тайёр кард. Омехтаи тайёрро бояд дар давоми 3–5 соат истифода бурд. Дар ҳолати оғози нишастани маҳлул, тавсия дода мешавад онро боз бо гардиши паст омехта кунед.

КОРБАРӢ

ҚАБАТИ ЯКУМ:

Бо кельма ё шпатели васеъ яксон моled. Қабат бояд якхела бошад. Аз фарқиятҳо, холигиҳо ва гузаришҳо худдорӣ намоед.
Вақти хушкшавии қабати аввал: аз 12 то 24 соат.
Баъди хушк шудан сатҳро бо қоғази регдор Р60 сайқал дода, бо ҷангаккунаки саноатӣ аз ҷангу ғубор тоза кунед.

ҚАБАТИ ДУЮМ:

Намуди пӯшиши ороишӣ, нақш, ҷамворӣ ва якрангӣ ташаккул меёбад. Бо кельма кор кунед, ҳаракатҳо гуногунсамт бошанд, бо фишори оптималӣ. Қабатро фишурда, ғафсии яксонро нигоҳ доред.
Агар лозим бошад ва барои таъсири ороишии зарурӣ, қабати сеюми Микросемент бо усули “сдир” молидан мумкин аст.

Вақти хушкшавӣ пеш аз лаккунӣ – на камтар аз 24 соат.

Масрафи Микросемент дар ду қабат: 0.9–1.2 кг/м²
Масрафи Цементно дар ду қабат: 0.3–0.4 л/м²

ҲИМОЯ

Ҳамчун анҷом ва ҳифз Аква-Лаки Маттӣ истифода мешавад.
Барои фаршҳо, ҷаммомҳо, мебел, дарҳо, фасадҳо ва пешдоманҳои ошхона тавсия мешавад Лаки Дукомпонентии Суперфиниш истифода шавад.

Пас аз пӯшонидан бо лак дараҷаи тобиш тақрибан 7 воҳид мешавад, ранги Микросемент бошад ғанитар ва серҳосилтар мегардад.

ҚОИДАҲОИ НИГАҲДОРӢ

Дар давраи полимеризатсия аз зарбаҳои сахт ва таъсирҳои механикӣ худдорӣ кунед.
Назорати сатҳи намнокии дохилӣ ва пешгирии тағйироти шадиди ҳарорат муҳим аст.
Нигоҳубини саривақтии пӯшишро таъмин намоед – ин мӯҳлати хизмати онро дароз мекунад.

Барои муҳофизати дарозмуддат тавсия дода мешавад, ки равандҳои лакпӯшӣ ҳар 2–4 сол такрор карда шаванд, инчунин ҷойҳои кафида ва осебдидаро пӯшонед.

