

МИКРОЦЕМЕНТ

Бетон тузилишини тақлид қиладиган мустаҳкам иккикомпонентли қоплама. Ички бинолардаги ҳар қандай юзаларда қўлланилади: деворлар, поллар, шифрлар, эшиклар, мебель, столешницалар, ошхона фартуклари, санузеллар. Турли хил турар-жой ва тижорат биноларида, ўтиш жойлари ва умумий фойдаланиладиган ҳудудларда ишлатилади. Намлик юқори бўлган хоналарда ҳам қўлланилади.

ТЕХНИК ХУСУСИЯТЛАР

Ёруғлик даражаси: мат
Чидамлилик синфи: 1+
Сараф: 1 кг / 1 м²
Қўлланиш соҳаси: ички ишлар учун
Оралик қуриш вақти: 6–8 соат
Бошланғич полимеризация: 24–48 соат
Тўлиқ полимеризация: 30 кунгача
Қадоқ ҳажми: 1 л, 3 л, 9 л

Материал юқори гигроскопик хусусиятга эга.
Намлик кирмайдиган шароитда сақлаш муҳим.
Қуруқ кукунни очиқ идишда қолдириш мумкин эмас.

ЮЗАНИ ТАЙЁРЛАШ

Девор тайёргарлиги даражаси: Q2

Асосий талаблар: штукатурка, шпаклёвка + якунловчи юпқа қатлам.
Асос тоза, қуруқ ва мустаҳкам бўлиши шарт.
Ёрилиб тушаётган ва ажралиб турган эски қопламаларни олиб ташлаш, шикастланган жойларни тозалаш керак.

Штукатурланган, борли ёки сўриб олувчи юзаларга Грунт Праймер суртиш. Илгари бўялган деворлар, МДФ, ДСП, ДВП учун Грунт Қопловчи ишлатиш.
Рангли подложка суртиш: бўлажак қопламани рангида бир қатлам Декоратив бўёқ.
Микроцемент ва Цементино аралаштиргичини 3:1 нисбатда аралаштириш ва паст айланишли миксерда яхшилаб аралаштириш.

Диққат! Составни сув билан суюлтириш қатъиян тақиқланади.

Эритма фақат бир иш даври учун тайёрланади. Тайёрланган составни 3–5 соат ичида ишлатиш керак. Агар массаси қотишни бошласа, паст айланишда яна бир бор аралаштириш тавсия этилади.

ҚЎЛЛАШ

Биринчи қатлам:

Составни кельма ёки кенг шпател ёрдамида тенг суртинг. Қатлам бир хил бўлиши лозим. Б аland-пастликлар, тешиклар ва бўш жойлардан сақланг.
Қуруш вақти: 12–24 соат.
Қуригандан кейин Р60 наждак қоғоз билан юзани ишқалаш ва саноат чангютгич билан чангдан тозалаш.

Иккинчи қатлам:

Декоратив қопламани шакллантиради. Кельма билан турли йўналишларда ҳаракат қилинг, асбобга оптимал босим беринг. Қатламни сиғдиринг ва тенг қалинлик сақланг.
Техник зарурат бўлса ёки керакли декоратив эффект учун, учинчи қатлам микроцемент юпқа қилиб суртилиши мумкин.

Лак суртишдан олдин қуриш вақти – камида 24 соат.

2 қатлам микроцемент сарфи: 0.9–1.2 кг/м²
2 қатлам Цементино сарфи: 0.3–0.4 л/м²

ҲИМОЯ

Якунловчи ва ҳимоячи сифатида Аква-Лак Матовый ишлатилади.

Поллар, санузеллар, мебель, эшиклар, ошхона фасадлари ва фартуклар учун Иккикомпонентли Лак Суперфиниш тавсия этилади. Лак суртилгандан кейин ёруғлик даражаси тахминан 7 бўлади, микроцемент ранги эса тиниқроқ ва қопламали кўринади.

ПАРВАРИШ ҚОИДАЛАРИ

Полимеризация даврида кучли зарбалар ва механик таъсирдан сақланг.
Хонадаги намлик даражасига эътибор беринг, кескин ҳарорат ўзгаришларидан эҳтиёт бўлинг.
Қопламаларга ўз вақтида парвариш қилинг, бу уларнинг хизмат муддатини узайтиради.

Узоқ муддатли ҳимоя учун лак қоплаш жараёнини ҳар 2–4 йилда такрорлаш ва шикастланган жойларни қайта қоплаш тавсия этилади.

