

ВЕРДОН

Архитектуралық концентрат-бояу, сумен араластырылады. Барқыт текстуралы және жұмсақ реңкті ауысулармен қаптама жасауға мүмкіндік береді.

Түйсінгенде және көргенде замшаны еске түсіреді.

Бөлме ішіндегі кез келген беттерді бояуға қолданылады: қабырғалар, төбелер, карниздер, молдингтер, жиһаз және ағаш бұйымдары.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Жылтырлығы: күңгірт
Төзімділік класы: 1
Шығыны: 1 л = 7 м²
Қолдану аймағы: ішкі жұмыстарға
Аралық кебуі: 6 – 8 сағат
Алғашқы полимеризация: 24 – 48 сағат
Толық полимеризация: 30 тәулікке дейін

Қаптаманың көлемі: 1 л, 5 л

БЕТКЕ ДАЙЫНДЫҚ

Қабырға дайындығы деңгейі: Q3–Q4.

Қалыңдығы 0,5 мм-ден бастап фиништік шпаклевкамен толық жұқа қабатты шпаклевка қажет. Негіз таза, құрғақ әрі берік болуы тиіс. Кемшіліктерге жол берілмейді: ойықтар, тегістеу құралының сызаттары, жыртылулар, құрал іздері, көлеңкелер.

- Сылақталған, борланатын немесе сіңіретін беттерге Грунт Праймер жағу. Бұрын боялған қабырғаларға, карниздерге, молдингтерге, плитусқа, МДФ, ДСП, ДВП беттеріне Грунт Кроющий қолдану.
2. Түстік негіз жағу: болашақ қаптама түсіне боялған Декоративтік Бояудың екі қабатын жағу.

Вердон **концентрат** болғандықтан, қолданар алдында оны міндетті түрде сумен мынадай пропорцияда араластыру қажет:

1 л / 0,7 кг шелекке – 350 мл су қосу.
5 л / 3 кг шелекке – 1,5 л су қосу.

Араластырушымен баяу жылдамдықта жақсылап араластыру. Сумен сұйылтылған материалды 5 күн ішінде пайдалану қажет.

ЖАҒУ ӘДІСІ

Бірінші қабат валикпен жағылады. Қимылдар әртүрлі бағытта және ретсіз болуы тиіс. Шагрень, сызықтар және қабаттардың ауысуының пайда болуына жол бермеу маңызды. Бірінші қабаттан кейін 4–6 сағат кебуін күту.

Екінші қабат қылқаламмен ретсіз қимылдармен жағылады. Екінші қабатты жаққаннан кейін 10–15 минуттан соң қайта оралып, қылқаламмен таратып, тегістеу қажет.

Сондай-ақ, кельмамен екі қабат жағуға болады. Екі қабат та тегіс әрі біркелкі, аздап қабаттасқан болуы мүмкін.

Жағу температурасы: +10°C-тан төмен емес.
Құралдарды жылы сабынды сумен жуу.

ҚОРҒАУ

Жиһазды, ас үй фасадтарын, есіктерді, санитарлық тораптарды және жоғары жүктемелі беттерді бояғанда қосымша қорғау үшін Екікомпонентті Лак қолдану ұсынылады. Лакпен қапталғаннан кейін жылтырлығы шамамен 7 бірлік болады.

ТҮСТЕУ

Вердонды орташа қанық түстерге тонировкалау ұсынылады, тым ашық және тым қараңғы реңктерден аулақ болған жөн. Сол кезде материалдың сұлулығы мен текстурасы жақсы ашылады.

Құрамы MeToo немесе Monicolor пигменттерімен заманауи палитралардың көпшілігіне сәйкес тонировкаланады. Сондай-ақ, жеке реңкке сәйкес пигмент формуласы бойынша жасалуы мүмкін. Дәл түс сәйкестігін алу үшін сынамалық үлгі жасау ұсынылады.

БОЯЛҒАН БЕТКЕ КҮТІМ

Дақтар мен іздерді абайлап дымқыл майлықтармен, жұмсақ щеткамен, сумен немесе әлсіз тұрмыстық жуғыш құралдармен кетіруге болады. Ластануды жоғары-төмен немесе бір жағынан екінші жағына қарай баяу қимылмен сүрту керек.

Қайта бояу немесе қалпына келтіру үшін қалған бояуды немесе дәл сол реңктегі mka.paint материалын қолдануға болады. Маңыздысы – алғашқы қабатты жаққанда қолданылған құралды (валик, қылқалам, кельма) қайта пайдалану.

