

VERDON

Архитектуралық бояу-концентрат, таза сумен сұйылтылады. Жабынға барқытты текстура және жұмсақ реңкті ауысулар жасауға мүмкіндік береді.

Сезімде және көріністе замшаны еске салады. Ішкі беттерді: қабырғаларды, төбелерді, карниздерді, молдингтерді, жиһазды және ағаш бұйымдарын бояуға қолданылады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Жылтырлық дәрежесі: мат

Төзімділік класы: 1

Шығыны: 1 л / 7 м²

Қолдану аймағы: ішкі жұмыстарға

Аралық кебуі: 6–8 сағат

Алғашқы полимеризация: 24–48 сағат

Толық полимеризация: 30 тәулікке дейін

Қаптама көлемі: 1 л, 5 л

БЕТТИ ДАЙЫНДАУ

Қабырғаны дайындау деңгейі: Q3–Q4. Қалыңдығы 0,5 мм-ден бастап, фиништік шпатлевкамен тұтас жұқалтаң шпатлевка жүргізілуі қажет. Негіз таза, құрғақ және мықты болуы тиіс. Кемшіліктерге жол берілмейді: ойықтар, тегістегіш құрал іздері, сызаттар, жыртылу іздері, құрал ізі, көлеңкелер.

• Сырланған, борланып тұрған немесе сіңіргіш беттерге «Грунт Праймер» жағыңыз. Бұрын боялған қабырғаларға, карниздерге, молдингтерге, плитусқа, МДФ, ДСП, ДВП беттеріне «Грунт Кроющий» қолданыңыз. Түстік астар жағыңыз: болашақ жабынның түсіне боялған Декоративті Бояуды екі қабат жағыңыз.

Verdon – **концентрат** болғандықтан, қолданар алдында міндетті түрде сумен сұйылту керек:

Шелек 1 л / 0,7 кг – 350 мл су қосу

Шелек 5 л / 3 кг – 1,5 л су қосу

Миксермен баяу айналымда жақсылап араластырыңыз. Ерітінді бір жұмыс кезеңіне дайындалады.

БІЛЕКШЕ (ВАЛИК) АРҚЫЛЫ ЖАҒУ

1-қабат: білікшемен (ворс ұзындығы 4–10 мм) хаосты, әртүрлі бағыттағы қозғалыстармен жағылады. Шагрень, сызықтар мен айқасуларға жол бермеу маңызды. 1-қабаттан кейін 4–6 сағат құрғату.

2-қабат: сондай-ақ білікшемен жағылады. Контрастты сурет алу үшін дайын қабатқа немесе одан алшақтау арқылы жүргізіледі. Жұмсақ өтулер үшін жұмсақ қылқаламмен көлеңкелеу ұсынылады.

ҚЫЛҚАЛАММЕН ЖАҒУ

1-қабат: қылқаламды солдан оңға немесе жоғарыдан төменге Х немесе V тәрізді қозғалыстармен жүргізіңіз. Контраст үшін қатты қылқалам, нәзік жабын үшін жұмсақ қылқалам пайдаланыңыз.

2-қабат: қылқаламды оңнан солға немесе төменнен жоғарыға Х немесе V қозғалысымен жүргізіңіз. Контраст алу үшін дайын қабатқа немесе одан алшақтау арқылы жүргізіледі.

КЕЛЬМАМЕН ЖАҒУ

Құрамы екі қабатпен жағылады. Екі қабат та тегіс және біртекті, аздап қабаттасқан болуы мүмкін. Маңызды: Verdon-ды кельма үшін сумен сұйылтпауға немесе аз мөлшерде сұйылтуға болады (үлгіге байланысты). Сондай-ақ негізді білікшемен жағып, суретті кельмамен жасауға болады.

Жағу температурасы: +10°C төмен емес
Құралдарды жылы сабынды сумен жуу қажет

ҚОРҒАУ

Жиһазды, асүй фасадтарын, есіктерді, санитарлық тораптарды және жоғары жүктемелі беттерді бояғанда қосымша қорғау үшін Екікомпонентті Лак қолдану ұсынылады.

Лакты соңғы қабаттан кейін 7–10 күннен ерте жақпау керек. Лак жағылған соң жылтырлығы шамамен 7 бірлікке жетеді, ал Verdon түсі қанық әрі тығыз болады. Қосымша қорғау үшін Лак таңдағанда сынамалық үлгі жасау қажет.

