

ВЕРДОН

Архитектуралык боёк-концентрат, таза суу менен аралаштырылат. Бархат сыяктуу текстура жана жумшак түстүк өтүүлөрдү түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Кол менен сезилгенде жана көрүнүшү боюнча замшага окшош.

Ички жасалгалоо иштеринде бардык беттерди боёо үчүн колдонулат: дубалдар, шыптар, карниздер, молдингдер, эмерек жана жыгач буюмдар.

ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР

Жаркыраш даражасы: матовый
Туруктуулук классы: 1
Чыгымдуулук: 1 л / 7 м²
Колдонуу чөйрөсү: ички иштер үчүн
Ортоңку кургашы: 6–8 саат
Баштапкы полимерлешүү: 24–48 саат
Толук полимерлешүү: 30 суткага чейин

Идиш көлөмү: 1 л, 5 л

БЕТТИ ДАЯРДОО

Дубал даярдоо деңгээли: Q3–Q4.

Фиништик шпаклёвка менен үзгүлтүксүз жука катмарлуу шпаклёвка талап кылынат (калыңдыгы 0,5 ммден баштап). Негиз таза, кургак жана бекем болушу зарыл. Эч кандай кемчиликтерге жол берилбейт: чуңкурлар, кырып кеткен издер, инструмент издери, көлөкөлөр.

* Шпаклёвкалуу, борчул же соргуч беттерге Грунт Праймер колдонуу керек. Мурун боёлгон дубалдарга, карниздерге, молдингдерге, плинтустарга, МДФ, ДСП, ДВП үчүн Грунт Кроющий колдонулат. Түстүү негизди колдонуу: келечектеги жабуунун түсүнө жакын түстө тон берилген Декоративдик Боёк эки катмар.

Вердон **концентрат** болгондуктан, колдонор алдында сөзсүз суу менен аралаштыруу керек:

Ведро 1 л / 0,7 кг – 350 мл суу кошулат
Ведро 5 л / 3 кг – 1,5 л суу кошулат

Төмөн ылдамдыктагы миксер менен жакшы аралаштыруу зарыл. Эритме бир жумуштук мезгилге даярдалат.

ВАЛИК МЕНЕН ЖАБУУ

1-катмар: ворсту 4–10 мм болгон валик менен туш келди кыймылдар менен сүртүлөт. Шагренъ, сызыктар жана тактар чыкпашы керек. Кургашы – 4–6 саат.

2-катмар: дагы валик менен. Контрасттуу сүрөт алуу үчүн мурдагы катмарга же андан четтеп колдонулат. Жумшак өтүүлөр үчүн жумшак кисть менен жайылып чыгат.

КИСТЬ МЕНЕН ЖАБУУ

1-катмар: солдон оңго же жогоруктан ылдый X же V формасындагы кыймылдар менен. Контрасттуу үчүн катуу кисть, жумшак үчүн – жумшак кисть.

2-катмар: тескери багытта – оңдон солго же ылдыйдан өйдө X же V кыймылдар менен. Контраст деңгээли мурунку катмарга жараша.

КЕЛЬМА МЕНЕН ЖАБУУ

Курамы эки катмар менен жабылат. Экөө тең жылмакай жана бир калыпта, кичине толкундоолор менен.

Маанилүү: Вердонду кельма үчүн суу менен аралаштырбай колдонсо болот же азыраак пропорция менен. Ошондой эле негизди валик менен жаап, сүрөттү кельма менен түзүүгө мүмкүн.

Колдонуу температурасы: +10°C төмөн эмес. Инструменттерди жылуу суу жана самын менен жуу керек.

КОРГОО

Эмеректерди, ашкананын фасаддарын, эшиктерди, ванна бөлмөлөрүн жана чоң жүккө дуушар болгон беттерди боёодо кошумча коргоо үчүн Эки Компоненттүү Лак колдонуу сунушталат. Лакты акыркы катмардан кийин 7–10 күндөн кеч эмес колдонуу керек. Лактан кийин жаркыроо болжол менен 7 бирдикке жетет, ал эми Вердон түсү каныгыраак жана терең болот.

Кошумча коргоо үчүн Лакты тандаганда тесттик үлгү жасоо зарыл.

