

ВЕРДОН

Архитектуралык **боёк-концентрат**, сууга аралаштырылат. Бархаттуу текстурасы жана жумшак өң өтмөлөрү бар жабынды түзүүгө мүмкүнчүлүк берет.

Кол менен сезгенде жана көз менен көргөндө замшага окшош.

Имараттын ичиндеги бардык беттерди боёодо колдонулат: дубалдар, шыптар, карниздер, молдингдер, эмерек жана жыгач буюмдар.

ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР

Жылтыроо даражасы: матовый

Туруктуулук классы: 1

Чыгымдуулугу: 1 л = 7 м²

Колдонуу чөйрөсү: ички иштер үчүн

Аралык кургашы: 6–8 саат

Баштапкы полимерлешүү: 24–48 саат

Толук полимерлешүү: 30 күнгө чейин

Каптын көлөмү: 1 л, 5 л

БЕТТИ ДАЯРДОО

Дубалды даярдоо деңгээли: Q3–Q4.

Калыңдыгы 0,5 ммден баштап акыркы шпаклевка менен толук, жука катмар шпаклевкалоо талап кылынат. Негиз таза, кургак жана бекем болушу зарыл. Төмөнкү кемчиликтерге жол берилбейт: оюктар, кумдоочу аспаптын сызыктары, жыртылуулар, аспап издери, көлөкөлөр.

- Штукатурланган, бор болгон же сиңирүүчү беттерге Грунт Праймер колдонуу. Мурда боёлгон дубалдарга, карниздерге, молдингдерге, плитус, МДФ, ДСП, ДВП беттерине Грунт Кроющий колдонулат.
2. Түстүү негизди колдонуу: келечектеги жабындынын түсүнө боёлгон Декоративдик Бояктын эки катмарын сүйкөө.

Вердон **концентрат** болгондуктан, колдонордон мурда сөзсүз түрдө сууга төмөнкү пропорцияда аралаштыруу керек:

1 л / 0,7 кг чакага – 350 мл суу кошуу.

5 л / 3 кг чакага – 1,5 л суу кошуу.

Миксер менен жай ылдамдыкта жакшылап аралаштыруу. Сууга аралаштырылган материалды 5 күндүн ичинде колдонуу зарыл.

СҮЙКӨӨ

Биринчи катмар валик менен сүйкөлөт. Кыймылдар ар тараптуу жана тартипсиз болушу керек. Шагренъ, сызыктар жана катмарлардын өтмөсүнүн пайда болушуна жол бербөө маанилүү. Биринчи катмарды сүйкөгөндөн кийин 4–6 саат кургатуу керек.

Экинчи катмар щетка менен тартипсиз кыймылдар аркылуу сүйкөлөт. Экинчи катмарды сүйкөгөндөн 10–15 мүнөт өткөн соң ага кайра кайрылып, щетка менен таратып, бөлүштүрүү зарыл.

Ошондой эле кельма менен эки катмар кылып колдонсо болот. Экөө тең тегиз жана бир калыпта, аз гана агып түшүүлөр менен.

Колдонуу температурасы: +10°C төмөн эмес.
Аспаптарды жылуу самындаган сууга жууш керек.

КОРГОО

Эмеректи, ашкана фасаддарын, эшиктерди, санузелдерди жана оор шартта колдонулуучу беттерди боёодо кошумча коргоо үчүн Эки компоненттүү Лакты колдонуу сунушталат. Лак сүйкөлгөндөн кийин жылтыроо даражасы болжол менен 7 бирдик болот.

ТҮСТӨӨ

Вердонду орточо тоналдуулуктагы түскө тонировкалоо сунушталат, өтө ачык же өтө кочкул өңдөрдөн качуу керек. Ошондо материалдын сулуулугу жана текстурасы жакшы ачылат.

Курамы MeToo же Monicolor пигменттери менен заманбап палитралардын көбү боюнча тонировкаланат. Ошондой эле, жеке түскө ылайык пигменттик формула менен даярдалышы мүмкүн. Так түс дал келиши үчүн сынамалык үлгү чыгаруу сунушталат.

БОЁЛГОН БЕТТИ КАРОО

Тактар жана издер нымдуу салфетка, жумшак щетка, суу же жеңил тиричилик жуучу каражаттар менен этияттык менен тазаланат. Кирлерди жогору-төмөн же оңдон-солго жылма кыймылдар менен тазалоо керек.

Кайра боёо же оңдоо үчүн калган боёкту же ошол эле түстөгү mka.paint материалын колдонсо болот. Маанилүүсү – биринчи катмарды сүйкөөдө колдонулган ошол эле аспапты (валик, щетка, кельма) колдонуу.

