

VERDON

Архитектура учун мўлжалланган концентрат-боёқ, тоза сув билан аралаштирилади. Бархатдек тузилиш ва юмшоқ тонал ўтишлар билан қоплама ҳосил қилади.

Қўлга ва кўзга замшани эслатади. Ички ишлар учун турли юзаларни бўяшда қўлланилади: деворлар, шиплар, карнизлар, молдинглар, мебел ва ёғоч буюмлар.

ТЕХНИК ХУСУСИЯТЛАР

Ёруғлик даражаси: мат
Мустаҳкамлик синфи: 1
Сарфланиши: 1 л / 7 м²
Қўлланиш соҳаси: ички ишлар учун
Оралиқ қуриш: 6–8 соат
Бирламчи полимеризация: 24–48 соат
Тўлиқ полимеризация: 30 кунгача

Қадоқ ҳажми: 1 л, 5 л

ЮЗАНИ ТАЙЁРЛАШ

Девор тайёргарлик даражаси: Q3–Q4.

Юза 0,5 ммдан ками бўлмаган финиш шпаклёвкеси билан тўлиқ текисланган бўлиши керак. Асос тоза, қуруқ ва мустаҳкам бўлиши шарт. Камчиликлар — чуқурча, асбоб излари, сиқилишлар, соялар — йўл қўйилмайди.

• Штукатурланган, ювилиб турадиган ёки сўриб оладиган юзаларга Грунт-Праймер суртилади. Олдиндан бўялган деворлар, карнизлар, молдинглар, плинтуслар, МДФ, ДСП, ДВП учун Грунт-Кроющий қўлланилади.
Рангли асос: келгуси қоплама рангида колерланган икки қатлам декоратив бўёқ қўлланилади.

Вердон — **концентрат**, шунинг учун ишлатишдан олдин сув билан қуйидаги нисбатларда аралаштириш керак:

1 л / 0,7 кг — 350 мл сув қўшиш
5 л / 3 кг — 1,5 л сув қўшиш

Аралашма миксер билан паст айланишда яхшилаб аралаштирилади. Тайёрланган эритма бир иш жараёни учун мўлжалланган.

ВАЛИК БИЛАН ҚЎЛЛАШ

1-қатлам: 4–10 мм қўндиқли валик билан турли йўналишда, тартибсиз ҳаракатлар билан қўлланилади. Шагренъ, чизиқ ва излар қолмаслиги керак. 4–6 соат қуритиш.

2-қатлам: яна валик билан қўлланилади. Контрастга қараб аввалги қатламга ёки ундан узоқроқ қўйилади. Юмшоқ ўтишлар учун мулойим четка билан тарқатиш тавсия этилади.

ЧЕТКА (КИСТЬ) БИЛАН ҚЎЛЛАШ

1-қатлам: четка билан чапдан ўнгга ёки юқоридан пастга Х ёки V кўринишида ҳаракатлар билан. Контраст учун қаттиқ четка, деликат учун — мулойим четка.

2-қатлам: ўнгдан чапга ёки пастдан юқорига Х ёки V ҳаракатлар билан. Контрастга қараб аввалги қатламга ёки ундан узоқроқ қўйилади.

КЕЛЬМА (ШПАТЕЛЬ) БИЛАН ҚЎЛЛАШ

Икки қатлам қилиб қўлланилади. Ҳар икки қатлам ҳам текис ва бир хил, кичик чиққичлар билан.

Муҳим: Вердонни кельма учун сув билан аралаштирмасдан ёки кам миқдорда сув қўшиб ишлатиш мумкин (намунага қараб). Асосни валик билан қўйиб, расмни кельма билан шакллантириш мумкин.

Қўллаш ҳарорати: +10 °C дан паст эмас
Асбоблар иссиқ сув ва совун билан тозаланади

ҲИМОЯ

Мебел, ошхона фасадлари, эшиклар, санитария хоналари ва юклама катта юзалар учун қўшимча ҳимоя сифатида Икки компонентли Лак тавсия этилади.

Лак финиш қатлампидан 7–10 кун ўтгач қўлланилади. Лакдан кейин ёруғлик даражаси тахминан 7 бирликка тенг бўлади, Вердон ранги эса янада тўқ ва серқатламли кўринади.

Қўшимча ҳимоя сифатида Лак танланганда тест намунаси тайёрлаш зарур.

