

Силақи ороишӣ тайёр – асоси хуб барои глезалҳо, эффектҳои дарозкашида, рельефҳои санъатӣ, шаблонҳо ё тиллошӣ. Намика, ранги дода мешавад, имкон медиҳад, ки барқарор карда шавад.

ОМОДАСОЗӢ

Пойгоҳ бояд тоза, хушк ва мустаҳкам бошад. Қопламаҳои кӯҳнаи шикаста ва ҷудошударо хориҷ кунед.

- + Грунт Праймер-ро ба сатҳҳои сӯфакоришуда, ғилофӣ ё сингаршаванда молед. Барои деворҳои пештар рангшуда, МДФ, ДСП, ДВП истифода баред Грунт Кроющий.
- + Тақвияти ранг: як қабат Ранги Декоративӣ, ба ранги қопламави оянда колершуда.
- + Миксерро дар гардиши паст истифода бурда хуб омехта кунед.

! Материалро бо об накумед.

МОЛИДАН

МОЛИДАНИ КЛАССИКӢ ВА ҲАМВОР



ҚАДАМИ 1

Пеш аз истифода, материалро миксер бо гардиши паст омехта кунед. Бо об накумед.

ҚАДАМИ 2

Кельма ё шпатель васеъ қабати аввалро ба тамоми девор якраңг ва ҳамвор молед. Қувваи фишор ба асбоб миёна бошад. Аз афзоиши қабат ва осеби асбоб худдорӣ кунед. Қабати якраңг ва тунук. Қургакашии камаш 8 соат. Шлиф кардан лозим нест.

ҚАДАМИ 3

Қабатро такрор кунед, якраңг молед. Қургакашии пурра – 24 соат.

ҚАДАМИ 4

Пеш аз рангкунӣ, Антикоро бо Глезаль Французская грунт кунед – сингишро кам мекунад ва растушевка нармро имкон медиҳад. Глезаль-ро бо валик мол кунед ва на камтар аз 12 соат қурғатед.

ҚАДАМИ 5

Глезаль Французскую ва ранг барои рангкунӣ ба нисбати намуна омехта кунед. Нисбатҳои маъмул: 1:10, 1:15, 1:20 (глезаль бештар).

ҚАДАМИ 6

Омехтаро хуб аралаш кунед. Бо валик 16-18 мм молед. Дарҳол қабатро бо марляи намӣ тақсим кунед, тампуя кунед ва зиёдтаро бардоред. Марля намӣ (на тар) ва калон бошад. Агар қабат хушк шавад, пуркунаки обро истифода баред. Идеалӣ – ду усто: яке омехтаро мол мекунад, дигаре нақшро месозад. Қабат ранги абрмонанд ва гузариши тоналӣ медиҳад. Қургакашии Глезаль – на камтар аз 8 соат.

МОЛИДАНИ САНЪАТӢ**ҚАДАМИ 1**

Антикоро бо валик якранг мол кунед.

ҚАДАМИ 2

Асбобҳоро истифода баред: щетка ё кист барои текстураи велвет/лен, шпатель – изҳои фигура, шпатель-шӯхрӯй – эффектҳои дарозкашида ва ғайра.

ҲИМОЯ

Барои муҳофизати иловагӣ ҳар гуна лакҳои обӣ, яккомпонентӣ ё дукомпонентӣ истифода бурдан мумкин аст. Лакро на камтар аз 48 соат пас аз қабати охирин мол кардан тавсия дода мешавад.