

Tayyor dekorativ silliq – glezallar, choʻzish effektlari, badiiy relʼeflar, shablonlar yoki tilla ishlash uchun mukammal asos. Yupqa surtiladi, ranglanadi, tiklash mumkin.

## SIRTNİ TAYYORLASH

Asos toza, qurigan va mustahkam boʻlishi kerak. Qoqilib tushgan eski qoplamalarni olib tashlang, ajralgan joylarni tozalang.

- + Grunt Primer-ni silliqlangan, changlaydigan yoki singdiruvchi yuzalarga surting. Oldin boʻyalgan devorlar, MDF, DSP, DSPF uchun Grunt Kroyushiy ishlating.
- + Rang asosini surting: bir qatlam Dekorativ Boʻyoq, kelajak qoplamaning rangiga kolerlangan.
- + Mikser bilan past aylanishda yaxshilab aralashtiring.

 **Materialni suv bilan suyultirmang.**

## SURTISH

### KLASSIK TEKIS SURTISH



#### 1-QADAM

Ishlatishdan oldin materialni mikser bilan past aylanishda aralashtiring. Suv bilan suyultirmang.

#### 2-QADAM

Кельма yoki keng шпатель bilan devorning butun yuzasiga birinchi qatlamni tekis va birxil surting. Asbobga bosim oʻrta boʻlsin. Qoplamaning oshib ketishidan va asbobning chetidan saqlaning. Qatlam birxil va yupqa. Quruqlanish kamida 8 soat. Shliflash shart emas.

#### 3-QADAM

Qatlamni takrorlang, birxil surting. Toʻliq quruqlanish – 24 soat.

#### 4-QADAM

Ranglashdan oldin Antikoni toza Glezal Fransuzskaya bilan gruntlash – singishni kamaytiradi va yumshoq растушевка imkonini beradi. Glezal-ni valik bilan surting va kamida 12 soat qoldiring.

#### 5-QADAM

Glezal Fransuzskaya va rangni namunadagi nisbatda aralashtiring. Odatdagi nisbatlar: 1:10, 1:15, 1:20 (glezal ko'proq).

#### 6-QADAM

Aralashmani yaxshilab aralashtiring. 16-18 mm valik bilan surting. Darhol nam marlya bilan qatlamni bo'ling, tampuya qiling va ortiqcha materialni oling. Marlya nam (emas, suyuq emas) va katta bo'lsin. Qatlam quriy boshlasa, purkagich bilan namlang. Idealida ish ikki ustoy bilan bajariladi: biri aralashmani surtadi, ikkinchisi rang naqshini yaratadi. Qatlam bulutli va ton o'zgarishini beradi. Glezal quruqlanishi – kamida 8 soat.

#### BADIIY SURTISH



#### 1-QADAM

Antikoni valik bilan birxil surting.

#### 2-QADAM

Asboblarni ishlating: cho'tka yoki brush – velvet/lin tekstura uchun, шпатель – figura izlari, шпатель-tirak – cho'zish effektlari va boshqalar.

#### HIMOYA

Qo'shimcha himoya uchun har qanday suv asosli, bir komponentli yoki ikki komponentli laklar ishlatilishi mumkin. Lakni oxirgi qatlamdan 48 soatdan keyin surish tavsiya etiladi.