

Даяр бир компоненттүү материал – табигый эскирип кеткен көрүнүштөгү текстураларды жасоого арналган. Бир убакта эки-үч түстө иштөөгө мүмкүнчүлүк берет.

БЕТТИ ДАЯРДОО

Негиз таза, кургак жана бекем болушу керек.

- + Грунт Праймер-ди сылакталган, чаңдай турган же сиңирүүчү беттерге сүйкөңүз. Мурда боёлгон дубалдар, МДФ, ДСП, ДВП беттерине Грунт Кроющий колдонулат. Көлемдүү декоративдик каптамалар үчүн адгезия жана бекемдөө катмары катары Кварц Грунт сүйкөлөт.
- + Түстүү негизди сүйкөңүз: бир катмар Декоративдик Бояу, келечектеги каптаманын түсүнө колерленген.
- + Альчидо-ну миксер менен төмөн ылдамдыкта жакшы аралаштырыңыз.

! Материалды сууга суюлтууга болбойт.

СҮЙКӨӨ

БИР ТҮСТҮҮ КЛАССИКАЛЫК СҮЙКӨӨ



КАДАМ 1

Кельма же кенен шпатель менен дубалдын бүткүл бетине биринчи катмарды тегиз жана бирдей сүйкөңүз. Кыймылдар сдир техникасында, бирдей сүйкөө менен. Кургатуу 8 сааттан кем болбошу керек. Шлифка колдонулбайт.

КАДАМ 2

Кельмага шпательден аз өлчөмдө Альчидо алыңыз. Кыска кыймылдар менен мазокторду жасаңыз, четтерин тегизсиз калтырыңыз, эффект көрүнүктүү болот. Мазоктордун ритми жана багыты хаотикалык болушу керек. Бетти бирдей толтуруңуз. Кургатуу 6-8 саат.

КАДАМ 3

Катмарды кайра жасаңыз, мурунку кадамдагыдай.

⌚ Толук кургатуу – 24 саат.

КӨП ТҮСТҮҮ СҮЙКӨӨ**КАДАМ 1**

Кельма же кең шпатель менен биринчи (негизги) катмарды бүткүл бетке тегиз жана бирдей сүйкөңүз. Сдир техникасында, бирдей сүйкөө менен.

Кургатуу 8 сааттан кем болбошу керек.

КАДАМ 2

Экинчи жана үчүнчү катмарларды чогултуу техникасында сүйкөңүз, кельма менен шпательден кезектештирип эки же үч түстү алыңыз, үлгү рецептурасына ылайык. Түстөрдү тон боюнча жакын тандаңыз, жогорку контрасттан алыс болуңуз. Катмарды толтурууда дактардын болбошуна жана текстуранын гармониялуу болушуна көңүл буруңуз. Соңку катмар адатта биринчи бир түстүү катмар менен дал келет. Катмарлардын саны жана түстөр рецептурага байланыштуу.



Толук кургатуу – 24 саат.

КОРГОО

Фактураны күчөтүү жана жеңил коргоо үчүн бетке Глезаль Французская жана боёк менен тондук катмарды сүйкөөгө болот. Кошумча коргоо үчүн бардык суу негиздүү, биркомпоненттүү же экикомпоненттүү лактарды колдонсо болот.

Лакты акыркы катмардан 48 сааттан кийин сүйкөө сунушталат.