

Грунти махсус барои омода намудани сатҳҳои ҳамвор ва ҷаббанда набуда: плиткаи деворӣ, пластик ва унсурҳои пластикӣ, плитусҳои ПВХ, ламинат, ҷӯби лаккардашуда, плёнқаҳо ва ламинацияҳои столарӣ, меламин, деворҳои, ки қаблан бо рангҳои алкидӣ ранг карда шудаанд – барои корҳои дохилӣ дар утолҳои хушк. Адгезияро фаъл намуда, ранг ё маводи ороиширо бо асос боэтимод мепайвандад.

Барои рӯйпӯшҳои фарш, минтақаҳои тар, сатҳҳои шишагӣ, инчунин барои маҳсулоте, ки қаблан бо лаки нитроселлюлозӣ ё бо усули рангкунии хокагӣ ранг карда шудаанд, истифода намешавад.

## ОМОДАСОЗӢ

- + Сатҳро аз ифлосӣ, чанг, доғҳои равшан ва таҳшини оҳак тоза кунед. Бо воситаи шустани ишқорӣ шуста, бо об пок кунед ва хушк намоед. Агар имкон бошад, равшанро бартараф кунед.
- + Сатҳро бо абразиви P240, P320 то ҳолати мат сайқал диҳед. Чанги сайқалро хориҷ намоед.
- + Пеш аз истифода грунтро хуб омехта кунед, то ки пуркунандаи адгезионӣ бардошта шавад.

**!** Грунти адгезионӣ колеровка намешавад ва бо об ТУНУК карда намешавад! Асбобҳо бо оби гарм ва собун тоза карда мешаванд.

## МОЛИДАН



Истифодаи валикҳои полиакрилӣ бо хоби миёнаи 12 мм тавсия дода мешавад. Қабатро якхела молед, ба пайдо шудани қатраҳо, ҷамъшавӣ ва ҷойҳои холи роҳ надихед. Асбобро ба сатҳ фишор надихед ва маводро сарфа накунад. Барои сатҳҳои релефдор мумкин аст бо губка тампонкунӣ ё бо хасу бо нӯғҳои ҷудошуда аз нахҳои сунӣ молидан мумкин аст. Изофаи грунтро ҳатман хориҷ кунед, нагузоред, ки дар чуқуриҳои релеф ҷамъ шавад. Дар ду қабат молед, бо хушкшавии миёнақабатӣ 6-8 соат.

Бо дарназардошти мавҷудияти пуркунандаҳои адгезионӣ, истифода бо краскопулти ҳавоӣ ё беҳавагӣ тавсия дода намешавад.

**ТАВСИЯҶО**

Пеш аз рангкунӣ қабатҳои грунт бояд бо назардошти ҳарорати объект пурра хушк шаванд. Пас аз қабати дуюм, барои мустаҳкамшавӣ грунтро ҳадди ақал 24 соат хушк кунед.

-  **Хушкшавии байниқабатӣ: 6-8 соат**  
**Хушкшавии пурра: 24 соат.**