

Грунти касбӣ барои омода намудани деворҳо пеш аз рангкунии ниҳой. Имкон медиҳад, ки нуқсонҳо босифат муайян карда шаванд, қобилияти ҷаббиши қабатҳои минбаъдаи рангро баробар менамояд ва пайдоиши доғҳо, рахҳо ва гузаришҳоро кам мекунад. Барои муайян кардани қитъаҳои нодуруст омодашуда истифода шуда, ҳамчун қабати нишондиҳанда ва омодакунанда пеш аз рангкунии ниҳой хизмат мекунад. Барои бетон, бетони сабук, гач, хишт ва сатҳҳои ҷӯбин дар дохили бино мувофиқ аст.

ОМОДАСОЗИИ САТҲ

Сатҳи омодагӣ: Q3-Q4.

Шпаклёвкаи пайваста бо қабати тунуки ниҳой бо ғафсии тақрибан 0,5 мм лозим аст.

- + Асос бояд тоза, хушк ва мустаҳкам бошад. Чуқуриҳо, харошҳо, изи асбоб, баромадагиҳо ва сояҳо иҷозат дода намешаванд.
- + Ба сатҳҳои гачқоришуда ё хокашаванда Грунт Праймер молед. Барои хушк шудан 24-48 соат интизор шавед.

ОМОДАСОЗИИ ТАРКИБ

Бо пигмент ба ранги қабати ниҳой ранг карда мешавад.

Ҳангоми рангкунии деворҳо бо рангҳои серғунҷоиш метавонад ҳамчун қабати иловагӣ истифода шуда, зичӣ ва якрангии рангро таъмин намояд. Бо об тунук кардан мумкин аст. Агар сатҳ хеле ҷаббанд бошад, 10-20% тунук карда мешавад.

- ! **Таркиби тунукшуда нигоҳ дошта намешавад. Асбобҳо бо оби гарм ва собун шуста мешаванд.**

МОЛИДАН



Тавсия дода мешавад, ки валик аз полиакрил бо нахҳои миёнаи 12 мм истифода шавад. Қабатро якхела молед, аз ҷорӣ шудан, чамъшавӣ ва ҷойҳои холи худдорӣ намоед. Асбобро ба сатҳ фишурда напечонед, маводро сарфа накунад. Пеш аз санҷиши нуқсонҳо 8-12 соат интизор шавед.

Ҳангоми аз нав ранг кардани сатҳҳои торик ё равшан ба рангҳои равшан, Грунт-Расмро ба ранги хокистарии миёна ранг карда, бе тунуккунӣ дар як қабат молед. Пас аз он ранг молед.

ТАВСИЯҶО

Пеш аз рангкунӣ қабати грунт бояд бо дарназардошти шароити ҳарорати объект пурра хушк шавад. Грунт-Расмро ҳадди ақал 24 соат барои хушк шудан гузоред.

 **Хушкшавии пурра – 24 соат.**