

Грунти шаффофи таркунанда барои сатҳҳои чанголуд ва ковок: шпаклёвка, штукатурка, бетон, гипс, хишт, чӯби тоза / нарм. Марҳилаи ҳатмӣ дар раванди умумии сохтмон ва оمودасозии рангубор мебошад. Пас аз хушк шудан плёнкаи шаффоф бо қобилияти баланди мустаҳкамкунанда ҳосил мекунад. Масрафи рангро кам мекунад ва мустаҳкамии рӯйпӯши ояндаро таъмин менамояд.

ОМОДАСОЗӢ

Сатҳи оمودасозӣ: Q3

Асос бояд тоза, хушк ва мустаҳкам бошад. Қабатҳои кӯҳнае, ки мерезанд ё ҷудо мешаванд, бояд тоза карда шаванд, ҷойҳои ҷудошударо бояд пок кард. Чуқуриҳо, харошидаҳои асбоби суфтакунӣ, кандашавӣ, изҳои асбоб, барҷастагӣ ва сояҳо иҷозат дода намешаванд.

- ! **Пеш аз истифода такон диҳед!**
Грунти Праймер метавонад бо об дар таносуби аз 5 то 15% ҳал карда шавад.
- ! **Маводи ҳалшуда нигоҳ дошта намешавад, онро дар давоми як давраи корӣ истифода бурдан лозим аст.**
Асбобҳо бо оби гарм ва собун тоза карда мешаванд.

ТАВСИЯҶО

Пеш аз рангкунӣ қабати грунт бояд бо назардошти шароити ҳарорати объект пурра хушк шавад. Грунтро барои хушк шудан ҳадди ақал 24 соат гузоред.

- ! **Агар ранг ба грунт тар молида шавад, дар қабати ранг кракелюр (шикастани сатҳ) ба вуҷуд омадана ш мумкин аст.**
Тавсия дода мешавад, ки корҳои рангубориро на дертар аз панҷ рӯз пас аз молидани қабати грунт оғоз кунед. Дар акси ҳол дар сатҳ мумкин аст чанги нави сохтмонӣ ва ифлосӣ ҷамъ шавад.

МОЛИДАН

Тавсия дода мешавад, ки валики полиакрилӣ ё велюрӣ бо дарозии миёнаи мӯяк 10 мм истифода шавад. Қабатро яксон молед, ба пайдо шудани чараён, чамъшавии мавод ва ҷойҳои гузаронидашуда роҳ надихед. Асбобро ба сатҳ фишор надихед ва маводро сарфа накунад. Иҷозат дода мешавад, ки бо краскопульт бо ҳалкунӣ низ истифода бурда шавад. Андозаи тавсияшудаи сопло: 1.3-1.5 мм

Барои коркарди хишт, гипс ва чӯб аз хасу макловица истифода бурда, грунтро бо ҳаракатҳои давршакл ба сатҳ молед. Ҳангоми кор бо сатҳҳои мушкил ва хеле ҷаббанда тавсия дода мешавад, ки Грунти Праймер дар ду қабат бо усули “тар ба тар” молед. Барои омода кардани орошоти гипсӣ Грунти Праймерро бо об 50% ҳал карда, дар ду қабат молед.

-  **Хушкшавии байниқабатӣ: 6-8 соат**
Хушкшавии пурра: 24-48 соат