

Грунти изолятсионӣ бо иловаи адгезионӣ барои омода кардани полҳо ва деворҳо дар ҳуҷраҳои намӣ.

Аз се компонент иборат аст. Қабати гидрофоби барқарор ва нонгузар ташкил медиҳад, фосилаҳо ва нобаробариро пур мекунад, воридшавии намиро монеъ мешавад. Поя ва қабатҳои декоративии минбаъдари бо қавӣ мепайвандад.

ОМОДАСОЗИИ ПОЛҲО

Ҳолати қабати фаршро, ки ба он микроцемент ё микробетон истифода мешавад, арзёбӣ кунед; фосилаҳо, нобаробарӣ, ҷудошавии қабатҳо ва дигар нуқсонҳоро санҷед.

- + Деформация ва қавии асосро санҷед. Агар қолабҳои намак (висоли) вучуд дошта бошад, онҳоро тоза кунед. Барои пӯшонидани фосилаҳо аз омехтаи махсуси таъмири бо полиуретан ё эпоксид ва қум истифода баред. Муҳим аст, ки омехтаро мувофиқи дастур пурра хушк кунед.
- + Сатҳро аз ифлосӣ, хок, боқимондаи мавод ва омехтаҳо тоза кунед. Барои беҳтар шудани адгезия ва воридшавии амиқи моддаҳои мустаҳкамкунандаи impregnatsiya аз абразиви R40-80 истифода баред. Омехтаи цементии-қумии M200 ё баландтар бо иловаҳои пластификатор тавсия мешавад. Барои баланд кардани қавӣ ва муқовимати асос ба шикастан истифодаи нах ё тор пайваस्तшуда низ тавсия мешавад.

МОЛИДАН

МОЛИДАНИ ГРУНТ БА ПОЛ



Ҳамаи ҳаҷми компоненти В-ро ба компонент А илова кунед ва хуб ва суфт омехта кунед. Ба омехтаи тайёр ҳама ҳаҷми компоненти С-ро илова кунед ва боз хуб омехта кунед. Дар вақти кор барои пешгирӣ аз фаромадани иловаи адгезионӣ ба поён ба омехта баргардед ва омехта кунед.

Омехта бо ролик яксон паҳн карда мешавад. Дар майдони хурд мумкин аст, ки омехтаро ба пол рехта, бо шпатель паҳн кунед.

ОМОДАСОЗИИ ДЕВОРҶО ДАР ҲУЧРАҶОИ ШУСТУШҶӢ ВА МИНТАҚАҶОИ НАМӢ

- + Аз қопламаҶои гипсӢ истифода набаред.
- + Гидроизоляцияи цементиро истифода баред: қабати аввал – асосӢ (контакт), қабати дуюм – тақвиятёфта (тор ё нахҶои базалтӢ метавонанд илова шаванд).
- + Гӯшаву пайвандҶои пол ва девор ва инчунин ҷойҶои баромади сантехникаро бо мембранаи гидроизоляциянӢ хуб изолятсия кунед. Қабати сеюм, ниҳой, молед, пас аз 36 соат реголакти кунед ва бо ғрунти мустаҳкамкунанда кор кунед.

МОЛИДАН

МОЛИДАНИ ҶРУНТ БА ДЕВОРҶО ДАР ҲУЧРАҶОИ ШУСТУШҶӢ ВА НАМӢ



Ҳамаи ҳаҷми компоненти В-ро ба компонент А илова кунед ва хуб ва сусти омехта кунед. Компоненти С-ро истифода набаред. Бо ролик ба девор молед, ба гӯшаву пайвандҶо диққати махсус диҳед.

ЭҶТИЁТ

Вақти қулайи кор бо омехтаи тайёр: 40-60 дақиқа. Миқдори маводро, ки дар давраи кори нимсоатӢ коркард карда метавонед, омехта кунед. Пас аз пайвастании компонентҶои А ва В реаксияи кимиёвии полимеризатсия ба амал меояд, ки бо хориҷ шудани ғармӢ ва худғудозиш ҳамроҳӢ мешавад. Ба сабаби ғафсии қабат ва сатҳ, мавод сард мешавад.

! Муҳим аст, ки омехтаро дар зарф гузошта, қатъ накунад, вагарна терморексия зиёд мешавад.

⌚ Қуриши миёна: 18-24 соат
Полимеризатсияи пурра: 21 рӯз