

Tayyor kompozitsiya, mustahkam, o'rtacha qattiq fakturalar va tabiiy tosh qoplamalar yaratish uchun.

SIRTNI TAYYORLASH

Asos toza, qurigan va mustahkam bo'lishi kerak. Qoqilib tushgan eski qoplamalarni olib tashlang, ajralgan joylarni tozalang.

- + Grunt Primer-ni silliqlangan, changlaydigan yoki singdiruvchi yuzalarga surting. Oldin bo'yalgan devorlar, MDF, DSP, DSPF uchun Grunt Kroyushiy ishlating.
- + Rang asosini surting: bir qatlam Dekorativ Bo'yoq, kelajak qoplamaning rangiga kolerlangan.
- + Mikser bilan past aylanishda yaxshilab aralashtiring.

 **Materialni suv bilan suyultirmang.**

SURTISH



Material valik bilan surtiladi, zich va birxil qatlam hosil bo'ladi. Surilgandan so'ng, faktura pishishini kuting – Kazaporlashni to'xtatadi, lekin hali qurimaydi – keyin valik bilan qatlamni yana bir marta ishlang. Harakatlar tik va uzilish bilan.

Keyin qoplama keramika plitkasi yoki kelmaning tekis tomoni bilan surtiladi. Harakatlar aylana, polish uslubida. Agar erta boshlasangiz, material asbobga yopishadi. Agar qatlam juda qurib ketsa, uni purkagich bilan namlang. Kazaqanchalik ko'p polish qilinsa, qoplama shunchalik tekis va zich bo'ladi.

Surtishni burchakdan burchakka bajarish kerak, aks holda chiziqlar va payvandlar paydo bo'ladi. Ushbu texnikada ish uchun kamida ikki kishi zarur.

HIMOYA

Rangli finiш sifatida ko'pincha Glezali Fransuzskaya bilan asosiy rangdan bir necha ton qorong'i Dekorativ Bo'yoqaralashtiriladi (nisbat 10:1).

Mebel, oshxona fasadlari, eshiklar, hojatxonalar va ekstremal yuk bo'lgan yuzalarni bo'yashda qo'shimcha Ikki komponentli lak bilan himoya qilish tavsiya etiladi.