

СЫРТКЫ ИШТЕР ҮЧҮН БОЁК

mka.paint

Имараттардын фасаддарын жана сырткы иштерди боёо үчүн атмосферага туруктуу боёк. Убакыттын өтүшү менен өңү өчпөйт, күйбөйт жана саргайбайт. Күчтүү атмосфералык таасирлерге туруктуу, ошол эле учурда буу өткөргүч жана «дем алуучу» касиетке ээ.

БЕТТИ ДАЯРДОО

- + Кирди, мохту жана өсүмдүктөрдү алып салуу, туз чыгыштарын тазалоо.
- + Кеминде бир кыш өткөн фасаддарды жогорку басымдагы жуучу аппарат менен жуу. Негизди бузбоо үчүн басым 60 бардан ашпашы керек. Жууп бүткөндөн кийин фасадды кеминде 7 күн кургатуу.
- + Көчүп кеткен, бузулган жана кабырчыган жерлерди тазалоо. Жаракаларды кеңейтип, тыгыздоочу менен толтуруу, айнек була лентасын колдонуп шпаклевкалоо. Оңдолгон жерлерди тегиздеп, грунттоо.
- + Сиңирүүчү антисептик фасаддык грунт колдонуу.
- + Терезе рамаларын, подоконниктерди, илгичтерди жана башка металл бөлүктөрдү жабуу. Эшик жана терезе коробкаларын коргоочу лента менен чаптоо. Алар фасад толук боёлгондон кийин гана боёлот.
- + Эски боёк катмарын бекемдөө үчүн Грунт Кроющий колдонуу.
- + Кичине желдетүү торлорун, металл люктарды жана пластик элементтерди боёо үчүн Грунт Адгезивди эки катмар менен колдонуп, андан кийин боёк жагуу.

! Суюлтулган материал сакталбайт.
Каптоонун бирдейлиги экинчи катмар менен бааланат.
Инструменттер жылуу самындуу суу менен тазаланат.

МАТЕРИАЛДЫ ДАЯРДОО

- !** Материал тиксотропдук – тынч абалда коюуланып, илешкектүүлүгү жогорулашы мүмкүн. Суюлтуудан мурда кол менен же жай айлануудагы миксер менен аралаштырып, же шейкерге коюп консистенциясын калыбына келтириңиз. Коюулугун баалап, андан кийин гана суюлтууга өтүңүз. Акрил суюлтуучу Кондиционерди 10% дан ашырбай колдонуңуз.

Бир түстөгү колерленген боёкту кичине көлөмдө (1л, 5л) бир идиште аралаштырыңыз. Түсүн экинчи катмар толук кургагандан кийин баалаңыз. Эгер аралаштырганда кошулмалар кездешсе же материал үч айдан мурда өндүрүлгөн болсо, аны алдын ала фильтр-воронка (нейлон, капрон) аркылуу өткөрүү сунушталат.

Фасад иштерин аба ырайы ылайыктуу болгондо гана жүргүзүү керек. Иштөө жана кургатуу үчүн оптималдуу температура (түнкү температураны эске алуу менен): +10...+25°C. Абанын нымдуулугу 75% дан ашпоого тийиш.

СҮЙКӨӨ

ВАЛИК МЕНЕН СҮЙКӨӨ



Сунушталган инструмент: микмекс же синтекс валиги, түгүнүн узундугу 18 мм.

КАДАМ 1

Боёкту бир калыпта бөлүштүрүп, өтө калың катмар кылбоого аракет кылыңыз. Боёо иштерин дубалдын жогорку бөлүгүнөн баштаңыз. Боёкту болжол менен 60×100 см тилкелер менен жағыңыз. Жакшы бөлүштүрүү үчүн тилкелерди кайчылаш жағыңыз.

- !** Валик дайыма боёкко толуп турушу керек. Курамды үнөмдөбөңүз, кургак валик менен айландыруудан качыңыз.

КАДАМ 2

Тигиштер көрүнбөшү үчүн дубал толук боёлмойунча ишти токтотпоңуз. Эгер фасад өтө чоң болсо, ишти табигый үзгүлтүк болгон жерде (бурч, суу агызгыч, архитектуралык элемент) токтотуңуз. Бул кошулган жердин билинүүсүн азайтат.

Сарпталуу: 1л – 10-12 м² (1 катмар).

Ачык жана орто түстөр үчүн 2 катмар,
кара жана ачык түстөр үчүн 3 катмар сунушталат.

Катмар аралык кургатуу: 6-8 саат.

Толук кургатуу: 24-48 саат.

КАМ КӨРҮҮ ЖАНА ПАЙДАЛАНУУ

+10...+25°C температурада жана жаан-чачын жок шартта кургатуу: 72 саат.

Толук полимерлешүү – 21 күн.