

Иіссіз, су негізіндегі акрилді бояу. Ішкі үй-жайларда қабырғаларды, төбелерді және сәндік элементтерді бояуға арналған. Шпаклевкаланған, кірпіш, бетон немесе минералды негіздерге, бояуға арналған тұсқағаздарға және бұрын боялған беттерге қолданылады.

БЕТТІ ДАЙЫНДАУ

Дайындық деңгейі: Q3-Q4. Қалыңдығы 0,5 мм фиништік шпаклевкамен толық жұқа қабатты шпаклевкалау қажет. Негіз таза, құрғақ және берік болуы тиіс. Ойықтар, тегістеу құралынан қалған сызаттар, жыртылулар, құрал іздері, төмпешіктер мен көлеңкелерге жол берілмейді.

- + Сылақталған, ұнтақталатын немесе сіңіргіш беттерге Грунт Праймер жағыңыз. Гипсті қалыптарды дайындау үшін Грунт Праймерді 50% сумен сұйылтып, екі қабат етіп жағыңыз.
- + Бояуға арналған есіктерге, карниздерге, молдингтерге, плитустарға, ПВХ-дан жасалған сәндік элементтерге, сондай-ақ бұрын боялған қабырғаларға Грунт Кроющий қолданыңыз.
- + Дақтар болған жағдайда – бояуды жергілікті түрде жағып, толық кепкеннен кейін толық бояуға кірісіңіз.
- + Бояу алдында грунт қабаты объектінің температуралық жағдайын ескере отырып толық кебуі керек. Грунтты кемінде 24 сағат кептіру қажет.

! Ылғал грунтқа бояу жағылған жағдайда бояу қабатында кракелюр (жарықтар) немесе «қайнау» пайда болуы мүмкін.

- + Мінсіз нәтиже үшін Грунт Праймерден кейін таңдалған түске колерленген Грунт Бояуды жағыңыз, кепкен соң дефектовка жасап, негізгі бояуға кірісіңіз.
- + Желдету торларын, металл люктерді, пластик элементтерді бояу үшін Грунт Адгезивті екі қабат етіп жағып, содан кейін бояу қолданыңыз.

! Сұйылтылған материал сақталмайды. Қаптаманың біркелкілігі екінші қабаттан кейін бағаланады. Құралдар жылы сабынды сумен жуылады.

ҚҰРАМДЫ ДАЙЫНДАУ

- ! **Материал тиксотропты: тыныш күйде қоюланып, тұтқырлығы артуы мүмкін. Сұйылтпас бұрын қолмен, төмен айналымда миксермен немесе шейкерде араластырып, консистенциясын қалпына келтіріңіз. Қоюлығын бағалап алғаннан кейін ғана сұйылтуға кірісіңіз. Кондиционер акрилді сұйылтқышын 10%-дан асырмай қолданыңыз.**

Егер араластыру кезінде қоспада бөгде бөлшектер байқалса немесе материал 3 айдан бұрын шығарылмаған болса, оны алдын ала сүзгі-воронка (нейлон, капрон) арқылы сүзу ұсынылады.

Бір түсті колерленген бояуды шағын көлемде (1л, 5л) бір ыдыста араластырыңыз. Түсті екінші қабат толық кепкеннен кейін бағалаңыз. Сквозняк болмас үшін есік-терезелерді жабыңыз – бұл бояу қабатының біркелкі және баяу кебуін қамтамасыз етеді.

СҮРТУ

ВАЛИКПЕН СҮРТУ



Төбе сызығын дәл шығару үшін күріш қағазынан жасалған жабыстырғыш таспаны қолданыңыз.

1-ҚАДАМ

Алдымен таспа жиегі бойымен төбеге арналған бояуды жағыңыз – бұл ағып кетуді оқшаулайды және қабырғалар боялғаннан кейін шекара мінсіз тегіс болады.

2-ҚАДАМ

Ең алдымен бұрыштар мен түйісу аймақтарын мұқият бояңыз. Серпімді және тарқатылған қылшықты арнайы қылқалам қолданыңыз. Төбелік багеттер бойымен, бұрыштарда, плинтустар жанында ені 5-7 см жолақтарды бояңыз. Ұсынылатын құрал: орташа түкті (8-10 мм) микрофибра немесе титекс валик.

3-ҚАДАМ

Төбеден еденге дейін үздіксіз жолақтармен тоқтаусыз жүргізіңіз. Әр келесі жолақ алдыңғысының үстіне 3-4 см қабаттасуы тиіс. Бояуды біркелкі таратып, тым қалың қабат жасамауға тырысыңыз. Бір бұрыштан екіншісіне қарай біртіндеп жылжып, қабырға толық боялмайынша тоқтамаңыз.

! Валик үнемі бояуға толы болуы маңызды. Құрамды үнемдемеңіз, құрғақ құралмен қайта-қайта жүргізбеңіз, бетті қыспаңыз. Телескопиялық сабын қолданыңыз.

Шығын: 1 қабатқа 1л – 10-12 м².

Ашық және орташа түстер үшін – 2 қабат.

Қою және қанық түстер үшін – 3 қабат.

Қабатаралық кептіру: 6-8 сағат.

Толық кебу: 24-48 сағат.

КРАСКОПУЛЬТПЕН СҮРТУ



АУАЛЫ ЖАҒУ / HVLP		Аппарат: Wagner W 690 kit	
Өнімнің температурасы:	20°C	Ауа ағынының көлемі:	max
Мылтықтың түрі мен атауы:	i-Spray	Материал мөлшері:	3-6
Шланг ұзындығы:	3.5 м	Сұйылту:	0%
Бояу жылдамдығы:	15 м² 6 минут ішінде	Саптаманың диаметрі:	1.6 мм
Өнімділік:	++	Бетінің сапасы:	++

Жұмыс алдында материалды жақсылап араластырып, Кондиционермен 5-10% сұйылтыңыз – бұл шашырату өнімділігін арттырады. Берілісті барынша жоғарыға жақын етіп реттеп, сынама аймақта тексеріңіз. Аппаратты беттен 20-30 см қашықтықта ұстаңыз – бұл тамшыларсыз біркелкі жабын береді. Бір деңгейде, бірқалыпты қозғалыңыз. Алдыңғы өтімді 30-50% қабаттастырыңыз.

АУАСЫЗ ЖАҒУ / AIRLESS

Аппарат: Wagner ProSpray 3.21

Өнімнің температурасы	20°C	Берілген қысым:	70 bar
Мылтықтың түрі мен атауы:	Vector Pro	Жұмыс қысымы:	60 bar
Саптаманың түрі мен мөлшері:	HEA	Сорғыны беру:	2.1 l/min
Саптаманың мөлшері:	515	Шланг ұзындығы:	15 м
Сору жүйесі:	Hopper / Жоғарғы	Шланг диаметрі:	1/4"
Мылтық сүзгісі:	Yellow / Сары	Сұйылту:	0%
Жоғары қысымды сүзгі:	60 mesh	Қабаттың қалыңдығы:	200 ш/а
Өнімділік:	++	Бетінің сапасы:	++

Ұсынылатын сұйылту: база А ашық түстер үшін – 5-10%, база С қою және қанық түстер үшін – 0-5%. Сұйылтуды ең аз пропорциядан бастап, сынама жағу арқылы орындаңыз. Бетке дейінгі қашықтық 20-30 см болуы тиіс. Краскопультті 90° бұрышта ұстаңыз – жолақтардың пайда болуын болдырмау үшін. Қозғалыс бірқалыпты және үздіксіз болуы керек, тоқтап қалмаңыз, әйтпесе тамшылар мен ағындар пайда болады. Әр жаңа өтім алдыңғысының үстіне 30-50% кіруі керек. Краскопультті квадраттар бойынша, оңнан солға немесе солдан оңға жылжытыңыз. Ауасыз жағу кезінде шығын стандарттан 20% артық болуы мүмкін.

! Қабатты «құйып» жібермеңіз, напыление қалыңдығы мен шығынды бақылаңыз.

КҮТІМ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Малярлық таспаны қолданар алдындағы ең аз кептіру және полимерлену уақыты – 72 сағат. Реставрацияны қабат жағылған құралмен орындаңыз. Толық полимерлену уақыты – 21 күн.

Ылғалды тазалау тек толық полимерленгеннен кейін рұқсат етіледі.

Ластануды жоғары-төмен немесе жан-жаққа баяу қозғалыспен жуыңыз.

Ақ немесе түсті шүберек, марля және түк қалдыратын маталарды қолдану ұсынылмайды. Меламинді губка ақ және ашық түстерге жарамды. Микрофибра барлық жабындарға әмбебап, құрғақ та, ылғалды да қолданылады. Сүрту кезінде ең аз күш қолданылады, шүберек ылғалды, бірақ су тамшыламауы тиіс.