

ЖОГОРКУ БЕКЕМДҮҮ БОЁК

mka.paint

Эксплуатациялык жүгү жогору болгон жайлар үчүн арналган профессионалдуу, туруктуу, матовый акрил боёк. ISO 11998 боюнча сүрүлүүгө туруктуулуктун I классы. Шпаклевкаланган, кирпич, бетон, минералдык же жыгач негиздерге, боёо үчүн обойлорго же мурда боёлгон беттерге колдонулат.

БЕТТИ ДАЯРДОО

Даярдоо деңгээли: Q3-Q4.

Калыңдыгы 0,5 мм болгон фиништик шпаклевка менен толук жука катмарлуу шпаклевкалоо талап кылынат. Негиз таза, кургак жана бекем болушу керек. Ойдуңдарга, шлифовкалоочу шаймандын чийиктерине, сыйрылууларга, шаймандын издерине, дөңсөөлөргө жана көлөкөлөргө жол берилбейт.

- + Штукатуркаланган, борпоң же сиңирүүчү беттерге Грунт Праймерди сүйкөңүз. Гипстен жасалган лепнина үчүн Грунт Праймерди 50% суу менен суюлтууп, эки катмар кылып сүйкөңүз.
- + Боёо үчүн эшиктерге, карниздерге, молдингдерге, плитустарга, ПВХдан жасалган лепнина элементтерине, ошондой эле мурда боёлгон дубалдарга Грунт Кроющий колдонуңуз.
- + Тактар болгон учурда боёкту жергиликтүү түрдө сүйкөп, толук кургагандан кийин жалпы боёого өтүңүз.
- + Боёо алдында грунтовка катмары объекттин температуралык шарттарын эске алуу менен толук кургашы керек. Грунтту кеминде 24 саат кургатыңыз.

! Нымдуу грунтовкага боёк сүйкөлсө, боёк катмарында кракелюр (жаракалар) пайда болушу мүмкүн.

- + Идеалдуу натыйжа үчүн Грунт Праймерден кийин тандалган түскө колерленген Грунт Красканы сүйкөп, кургагандан кийин дефектовка жүргүзүп, андан соң негизги боёого өтүңүз.
- + Вентиляциялык торлорду, металл люктарды, пластик элементтерди боёо үчүн Грунт Адгезивди эки катмар кылып сүйкөп, андан кийин боёңуз.

**! Суюлтулган материал сакталбайт.
Каптоонун бир калыптуулугу экинчи катмар менен бааланат.
Шаймандар жылуу суу жана самын менен тазаланат.**

КУРАМДЫ ДАЯРДОО

- ❗ **Материал тиксотропдук – тынч абалда коюуланып, илешкектүүлүгү жогорулашы мүмкүн. Суюлтуудан мурун кол менен, төмөн ылдамдыктагы миксер менен аралаштырыңыз же шайкерге салып, консистенциясын калыбына келтириңиз. Коюулугун баалап, андан кийин гана боёкту суюлтууга өтүңүз. Акрилдик суюлтуучу Кондиционерди 10%дан ашык эмес колдонуңуз.**

Аралаштыруу учурунда кошулмалар байкалса же материал үч айдан ашык мурда өндүрүлгөн болсо, алдын ала аны фильтр-воронка (нейлон, капрон) же дат баспаган тор фильтр аркылуу өткөрүү сунушталат.

Бир түстөгү колерленген боёкту чакан көлөмдөрдө (1л, 5л) бир идишке аралаштырыңыз. Түстү экинчи катмар толук кургагандан кийин баалаңыз. Сквозняктарды болтурбоо жана нымдуулукту сактоо үчүн эшик-терезелерди жабыңыз – боёк катмары жай жана бир калыпта кургайт.

СҮЙКӨӨ

ВАЛИК МЕНЕН СҮЙКӨӨ



Шыптын сызыгын так бөлүп алуу үчүн назик жабышчаак катмары бар күрүч кагаз скотчун колдонуңуз.

КАДАМ 1

Биринчи катмарда скотчтун жээги боюнча шып боёгун сүйкөңүз – ал мүмкүн болгон агып кетүүлөрдү изоляциялайт жана дубалдарды боёгондон кийин чек ара идеалдуу түз болот.

КАДАМ 2

Алгач бурчтарды жана кошулган жерлердин контурларын кылдат боёңуз. Ийкемдүү жана жарылган кылдуу атайын кисть колдонуңуз. Шып багеттеринин боюнда, бурчтарда, плитустардын жанында 5-7 см тилкелерди боёңуз. Сунушталган шайман: орточо түкчөсү 8-10 мм болгон микрофибра же титекс валиги.

КАДАМ 3

Токтобостон шыптан полго чейин үзгүлтүксүз тилкелерди айландырыңыз. Ар бир кийинки тилке мурункусун 3-4 см жаап турушу керек. Боёкту бир калыпта бөлүштүрүп, өтө калың катмар жасабоого аракет кылыңыз. Бир бурчтан экинчисине акырындык менен жылып, дубалды толук боёп бүткөнгө чейин токтобоңуз.

! Валик дайыма боёкко толуп турушу маанилүү. Материалды үнөмдөбөңүз, кургак шайман менен кайра-кайра айландыруудан жана бетке сыгып салуудан алыс болуңуз. Телескоптук тутка колдонуңуз.

Сарптоо: 1 катмарга 1л – 10-12 м².

Ачык жана орточо түстөр үчүн эки катмар сунушталат.

Коюу жана ачык түстөр үчүн – үч катмар.

Катмар аралык кургатуу: 6-8 саат.

Толук кургашы: 24-48 саат.

КРАСКОПУЛЬТ МЕНЕН СҮЙКӨӨ



АБА МЕНЕН СҮЙКӨӨ / HVLP		Аппарат: Wagner W 690 kit	
Продукт температурасы:	20°C	Аба агымынын көлөмү:	max
Мылтыктын түрү жана аталышы:	i-Spray	Материалдын саны:	3-6
Шлангдын узундугу:	3.5 м	Суюлтуу:	0%
Сүрөттүн ылдамдыгы:	15 м ² 6 мүн үчүн	Сопло диаметри:	1.6 мм
Өндүрүмдүүлүгү:	++	Беттин сапаты:	++

Иштөөнү баштар алдында материалды жакшылап аралаштырып, Кондиционер менен 5-10% суюлтуңуз – бул чачыратуунун өндүрүмдүүлүгүн жогорулатат. Берүүнү максимумга жакын кылып жөндөп, сыноо участкасында текшериңиз. Аппаратты беттен 20-30 см аралыкта кармаңыз – бул тамчыларсыз бир калыпта каптоону камсыз кылат. Жабдууну бир деңгээлде кармап, бир калыпта кыймылдаңыз. Мурунку өтүүнү 30-50% жаап туруңуз.

АБАСЫЗ СҮЙКӨӨ / AIRLESS

Аппарат: Wagner ProSpray 3.21

Продукт температурасы:	20°C	Белгиленген басым:	70 bar
Мылтыктын түрү жана аталышы:	Vector Pro	Жумушчу басым:	60 bar
Инжектордун түрү жана өлчөмү:	HEA	Насостун түрү:	2.1 l/min
Инжектордун өлчөмү:	515	Шлангдын узундугу:	15 м
Соруу системасы:	Hopper / Узундук	Шлангдын диаметри:	1/4"
Мылтык чыпкасы:	Yellow / Түстөр	Суюлтуу:	0%
Жогорку басым чыпкасы:	60 mesh	Катмар калыңдыгы:	200 мкр
Өндүрүмдүүлүгү:	++	Беттин сапаты:	++

Кондиционер менен сунушталган суюлтуу: база Анын ачык түстөрү үчүн 5-10%, база Снин кочкул жана ачык түстөрү үчүн 0-5%. Суюлтууну жана сыноо сүйкөөлөрүн минималдуу пропорциядан баштаңыз. Бетке чейинки аралык 20-30 см болушу керек. Тилкелер пайда болбошу үчүн краскопультту бетке 90° бурчта кармаңыз. Токтобостон, жай жана туруктуу кыймылдаңыз, антпесе тамчылар жана агындылар пайда болушу мүмкүн. Ар бир жаңы өтүү мурункусун 30-50% жаап турушу керек. Краскопультту оңдон солго же солдон оңго, квадраттар боюнча жылдырышат. Абасыз сүйкөөдө сарпталуу стандарттан 20% жогору болушу мүмкүн.

! Катмарды “куюп” жибербеңиз, чачыратуунун калыңдыгын жана боёктун сарпталышын көзөмөлдөңүз.

КАМ КӨРҮҮ ЖАНА ПАЙДАЛАНУУ

Малярдык лентаны колдонууга чейин кургатуу жана полимерлешүү үчүн минималдуу убакыт – 72 саат. Реставрацияны катмар кандай шайман менен сүйкөлсө, ошол эле шайман менен аткарыңыз. Толук полимерлешүү убактысы – 21 күн.

Нымдуу тазалоо боёк катмары толук полимерлешкенден кийин гана уруксат берилет. Кирлерди өйдө-төмөн же капталга жылмакай кыймылдар менен жууңуз.

Ак же түстүү чүпүрөктөрдү, марляны жана майда түк калтырган башка кездемелерди колдонуу сунушталбайт. Меламин губкасы ак жана ачык түстөрдөгү кирлерди кетирүүгө ылайыктуу. Микрофибра бардык каптоолор үчүн универсалдуу, кургак да, нымдуу да колдонулат. Сүртүүдө минималдуу күч колдонулат. Чүпүрөк нымдуу, бирок суу болуп турбашы керек.