

Грунт бо пуркунандаи минералӣ барои беҳтар намудани адгезия ва часпиши рӯйпӯшҳои вазнини декоративӣ ба сатҳ. Сатҳро мустаҳкам намуда, устуворӣ мебахшад ва гаҷҳои бисёрқабатаро нигоҳ медорад. Ҳамчун қабати асосӣ барои рӯйпӯшҳои Фейкстоун, Травертин, Бетони полимерӣ, Сан Пьер, Альчидо истифода мешавад.

ОМОДАСОЗӢ

Асос бояд тоза, хушк ва мустаҳкам бошад. Сатҳи омодагӣ ба навъи рӯйпӯши декоративӣ вобаста аст.

- + Ба сатҳҳои гаҷкоришуда, хокаҷудокунанда ё ҷаббанда Грунт Праймер молед.
- + Барои дарҳои рангшаванда, плитусҳо, фасадҳои мебел, инчунин деворҳои қаблан рангшуда ҳамчун қабати аввал Грунт Кроющий истифода баред.
- + Грунטי кварсӣ инчунин ҳамчун қабати ранга хизмат мекунад, бинобар ин онро ба ранги наздик ба рӯйпӯши ниҳой колер мекунад. Колеровкаи дақиқ талаб карда намешавад ва амалан имконнопазир аст. Илова кардани миқдори зиёди пигмент тавсия намешавад – грунт моеъ шуда, як қисми хусусиятҳои мустаҳкамкунандаи гидро аз даст медиҳад.

! Асбобҳо бо оби гарм ва собун шуста мешаванд.

МОЛИДАН



Тавсия дода мешавад, ки ғалтаки полиакрилӣ бо пардаи миёна (12-16 мм) истифода шавад. Бо қабати якхела молед, аз ҷорӣ шудан, ҷамъшавӣ ва ҷойҳои холӣ пешгирӣ кунед. Асбобро ба сатҳи фишор дода нафишоред ва маводро сарфа накунад.

Истифода бо хоппер иҷозат дода мешавад. Пеш аз истифода грунтро хуб омехта намуда, таҳшини пуркунандаҳои адгезионӣ бардошта шавад ва бо об 5-7% тунук карда шавад. Андозаи тавсияшудаи сопло – аз 1,6 мм. Молидани бе ҳаво ё бо краскопульт барои ранг тавсия дода намешавад.

ТАВСИЯҶО

Пеш аз рангкунӣ қабати Грунти кварсӣ бояд бо дарназардошти шароити ҳароратии объект пурра хушк шавад. Грунтро барои хушк шудан ҳадди ақал 24 соат гузоред.

 **Хушкшавии пурра – 24 соат.**