

Og'ir dekorativ qoplamalarning yuzaga yopishishini yaxshilash uchun mineral to'ldirgichli grunt. Mustahkamlaydi va pishiq qiladi, ko'p qatlamli suvoqlarni ushlab turadi. Feystoyh, Travertin, Polimer beton, San Pyer, Alchido qoplamalari uchun asos sifatida qo'llaniladi.

SIRTNİ TAYYORLASH

Asos toza, quruq va mustahkam bo'lishi kerak. Tayyorlash darajasi dekorativ qoplama turiga mos bo'lishi lozim.

- + Suvoqlangan, changlanadigan yoki shimuvchi yuzalarga Grunt Praymer surting.
- + Bo'yash uchun mo'ljallangan eshiklar, plintuslar, mebel fasadlari, shuningdek avval bo'yalgan devorlar uchun birinchi qatlam sifatida Grunt Kro'yushchiydan foydalaning.
- + Kvarts grunt rangli asos vazifasini ham bajaradi, shuning uchun u yakuniy qoplama rangiga yaqin rangga kolerlanadi. Aniq koler qilish talab etilmaydi va amalda mumkin emas. Juda ko'p pigment qo'shish tavsiya etilmaydi – grunt suyuqlashib, mustahkamlovchi xususiyatlarining bir qismini yo'qotadi.

! Asboblar iliq sovunli suv bilan tozalanadi.

SURTISH



O'rtacha tukli (12-16 mm) poliakril valikdan foydalanish tavsiya etiladi. Bir tekis qatlam bilan surting, oqishlar, qalin joylar va bo'sh qoldirilgan joylarga yo'l qo'ymang. Asbobni yuzaga siqib siqmang, materialni tejmang.

Xopper yordamida surtishga ruxsat etiladi. Ishlatishdan oldin gruntни yaxshilab aralashtiring, adgezion to'ldirgich cho'kmasini ko'taring va 5-7% suv bilan suyultiring. Tavsiya etilgan soplo diametri – 1,6 mm dan. Havosiz usulda yoki oddiy bo'yoq purkagich bilan surtish tavsiya etilmaydi.

TAVSIYALAR

Bo'yashdan oldin Kvarts grunt qatlami obyektning harorat sharoitlarini hisobga olgan holda to'liq qurishi kerak. Gruntни kamida 24 soat quritib qo'ying.

⌚ To'liq qurish vaqti – 24 soat.