

ЛАК ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ СУПЕРФИНИШ

mka.paint

Профессиональный матовый защитный полиуретановый лак повышенной прочности.

Предназначен для использования на объектах с высокими требованиями к износостойкости, для защиты полов, санузлов и мокрых зон. Наносится на любые типы декоративных покрытий, которым нужна исключительная защита.

ПОДГОТОВКА

Краски и декоративные штукатурки на акриловой основе должны высохнуть и набрать прочность перед нанесением лака. Рекомендуется наносить лак не ранее, чем через 7-10 дней.

Убедиться в отсутствии отслоений, загрязнений и пыли на поверхности покрытия. При наличии аккуратно удалить.

- ! Минимальная температура воздуха и основания при нанесении +10°C.
Максимальная температура воздуха и основания при нанесении +30°C.
Максимальная относительная влажность воздуха 80%.

Перемешать компонент А с помощью низкооборотистого миксера (до 500 об/мин), уделяя особое внимание пристеночному и придонному слою. Добавить к компоненту А компонент Б и перемешивать в течение 3-5 минут. Компонент Б приливать тонкой струйкой при вращающейся мешалке. При необходимости, добавить растворитель.

Компонент А 10 частей

+ Компонент В 1 часть

+ Растворитель от 0 до 2 частей (1л : 100мл : 0-200мл)

НАНЕСЕНИЕ



Материал наносят равномерным слоем без пропусков на чистую и сухую поверхность валиком или натуральной кистью. Задачей при нанесении лака является создание равномерного слоя на всей поверхности. Растворитель из лака быстро улетучивается, поэтому через 10-15 минут после нанесения лака запрещается проводить какие-либо манипуляции с нанесенным слоем до его отверждения.

- ⚠ **Не наносить толстым слоем.**
Не допускать образования проливов, перекатов и полос при нанесении.

Расход лака в один слой – 0.07-0.09л/м²

Межслойное высыхание 8-12 часов при температуре +20°C

Рекомендуем наносить лак в два слоя на стены и в три слоя на полы.

Высыхание для легкой эксплуатации 3-5 дней.

Высыхание для полной эксплуатации 7-9 дней..

РЕКОМЕНДАЦИИ

- ⚠ **ВАЖНО:** цвет декоративного покрытия под Лакom может стать глубже.
Необходимо делать предварительный выкрас. После покрытия Лакom степень блеска поверхности станет около 7 единиц.

- ⚠ **МАТЕРИАЛ ОГНЕОПАСЕН.** Хранить вдали от источников огня.
Во время работ с материалом в закрытом помещении должна быть организована достаточная вентиляция, нельзя пользоваться открытым огнем и производить сварочные работы.

ВАЖНО использовать средства защиты, маски, респираторы. При попадании на слизистые оболочки или в глаза, немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

Использовать только внутри помещений.

Инструменты и тара после использования утилизируются.

Чтобы добиться более длительной защиты поверхности, рекомендуется повторять процесс покрытия лаком каждые два-четыре года, а также покрывать места сколов и повреждений.