

ЛАКИ МАТТИ ЯККОМПОНЕНТА

Лаки касбӣ барои ҳифзи ноаёни рӯйпӯшҳои декоративӣ.
Дорои буғгузарони баланд буда, аз ифлосшавӣ
ва фарсудашавӣ ҳифзи боэътимод таъмин мекунад.
Намуди табиӣ маттиро нигоҳ медорад.

ТАВСИЯҲОИ МАҲСУС

Барои рӯйпӯшҳои гигроскопӣ дар асоси рангҳои софи оҳаки санчиши пешакӣ ҳатмист. Пеш аз татбиқ ба рангҳои тира ва равшан бояд намунаи санчишӣ иҷро карда шавад.

- ❗ **Ба сатҳҳои сусти, чанголуд ё металлӣ татбиқ накунед. Барои сатҳҳои, ки ба таъсири мустақим ва доимии об дучор мешаванд (душҳо, ҳавзҳо), инчунин барои қорҳои беруна тавсия дода намешавад.**

ОМОДАСОЗИИ САТҲ

Боварӣ ҳосил намоед, ки асос хушк шуда, мустаҳкамӣ гирифтааст. Барои асосҳои сементӣ ва гипсӣ – на камтар аз 7 шабонарӯз. **Грунткунӣ:** қабати аввалро бо 10-15% об тунук карда, татбиқ намоед.

- ❗ **Лакро ба сатҳи намнок, сусти ё чанголуд татбиқ накунед. Ин боиси ҷудошавии қабат мегардад.**

ОМОДАСОЗИИ МАВОД

Лакро дар давоми 2-3 дақиқа бодикқат омехта намоед, таҳшини поёнро бардоред. Аз пайдо шудани кафки зиёдати худдорӣ намоед. Бо оби тоза иҷозат дода мешавад. Бодикқат омехта намоед. Барои ҳамаи усулҳои татбиқ, ба истиснои макловица, тавсия дода мешавад, ки лакро аз филтри торӣ (80-100 мкм) гузаронед, то ки гиреҳҳои эҳтимолӣ хориҷ шаванд.

МОЛИДАН

ТАТБИҚ БО ВАЛИК



Барои фактураҳои ҳамвор валик аз велюр ё микрофибра ё полиамиди кӯтоҳмӯй (8-12 мм). Барои штукатурка бо релефи амиқтар аз макловица ё валик барои фасад истифода баред.

ҚАДАМИ 1

Валикро дар кювета баробар тар намуда, дар қисми раҳдор фишурда, ба ҳолати тар, вале начаканда расонед.

ҚАДАМИ 2

Сатхро бо ҳаракатҳои салибшакл бо лак пӯшонед.

ҚАДАМИ 3

Фавран, бе илова кардани мавод, бо ҳаракатҳои дароз қабатро дар як самт паҳн намуда, ҳамворсозии аввалияро иҷро намоед.

ҚАДАМИ 4

Бо ҳаракатҳои сабук, бе фишор, қитъаро дар самти ниҳой (одатан аз боло ба поён) коркард намоед. Ин изофаро хориҷ намуда, пардаро ҳамвор мекунад ва маттии якхела медиҳад.

ҚАДАМИ 5

Қитъаи навбатиро бо қаблии он пайваста, ҳангоми ҳанӯз тар будан татбиқ намоед. Ҳамворсозии ниҳоиро бо як ҳаракат аз болои сарҳади ду қитъа анҷом диҳед. Сатҳ бояд дурахши якхелаи тар дошта бошад, бе хатҳо ё доғҳо.

ТАТБИҚ БО ПОШАНДА



Пошандаи пневматикӣ ё беҳавоӣ. Сопло: 1.4-1.8 мм.

Лакро бо оби нӯшокии тоза дар ҳаҷми на бештар аз 5-10% тунук намоед. Бодикқат омехта кунед. Аз масофаи 30-40 см бо қабатҳои борик ва бо 50% пӯшиш татбиқ намоед.

! **МУҲИМ:** Пошидан малака талаб мекунад, то аз ҷорӣ шудани мавод дар сатҳҳои амудӣ пешгирӣ шавад.

ТАВСИЯҲО

Ҳатман дар масоҳати на камтар аз 1 м² намунаи санҷишӣ татбиқ намоед, то намуди ниҳой, сарф ва рафтори мавод дар фактураи мушаххас арзёбӣ гардад. Ҳангоми татбиқи қабати аввал ба релефи амиқ мумкин аст эффекти контрасти «санги тар» пайдо шавад. Он пас аз пурра хушк шудан нест мегардад.

Сатҳро бо чароғ дар зери кунҷи тез равшан намоед – ин ҷойҳои норасида ё нобаробарии татбиқро нишон медиҳад.

Хушкшавии пурра («ба даст начаспидан») бо ламси сабуки пушти ангушт дар ҷои ноаён муайян карда мешавад. Плёнка набояд ба ангушт часпад.