

ЛАК МАТОВЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ

mka.paint

Жоғары тозуға ұшырайтын беттерге арналған кәсіби екі компонентті полиуретанды лак. Иіссіз. Кез келген декоративті жабындарға, Микроцемент пен Микробетонға, ылғалды бөлмелердегі қабырғаларға, ағаш бұйымдарға, үстел беттеріне және асүй фартуына жарамды. **Душ кабиналары мен едендер үшін қолданылмайды.**

БЕТТІ ДАЙЫНДАУ

Бет лак жағуға жеткілікті беріктікке жетуі тиіс, құрғақ және жабысқақ емес, шаңсыз, дақсыз және қабаттанусыз болуы керек.

! Лак колерленбейді, сумен және еріткіштермен сұйылтылмайды.

А компонентін төмен айналымды миксермен (500 айн/мин дейін) араластырыңыз, қабырғаға жақын және түбіндегі қабатқа ерекше назар аударыңыз. А компонентіне Б компонентін қосып, 3-5 минут араластырыңыз.

! Қолмен араластырмаңыз! Дұрыс араластырылмаған материал жабынның елеулі ақауларына әкелуі мүмкін.

Дайын қоспа +10...+30°C температурада шамамен екі сағат сақталады. Құрамды жұмысты бастар алдында ғана дайындау қажет. Бір жұмыс кезеңінде қолдануға жеткілікті мөлшерде ғана араластыру ұсынылады.

Араластыру пропорциясы (салмақ бойынша) А : Б = 4 : 1

1 л үшін: А : Б = 800 г : 200 г

3 л үшін: А : Б = 2400 г : 600 г

СҮРТУ



Лақты таза және құрғақ бетке біркелкі қабатпен, бос жер қалдырмай, түгінің ұзындығы 5 мм-ден аспайтын валикпен жағыңыз. Жұмысты бастар алдында валик бетін малярлық таспамен өңдеп, артық түкті алып тастаңыз.

Лак екі қабатпен жағылады. Екінші қабатты жағар алдында бетті 320-400 абразивті қағазбен жеңіл өңдеу ұсынылады. Екінші қабатты бірінші қабатқа қатысты айқаспалы бағытта жағыңыз.

Полиуретанды лак ерекше реологиялық қасиеттерге ие және оны бетке мұқият тарату қажет. Лак қабатында бос жерлердің болуына жол берілмейді. Барлық бетте біркелкі қабат жасау маңызды. Әйтпесе, құрғау кезінде әртүрлі қалыңдық пен жылтырлық деңгейі бар аймақтар пайда болады.

- ❗ **Қалың қабатпен жақпаңыз.**
Жағу кезінде материалдың ағуына жол бермеңіз.
- ❗ **Жағу температурасы +10°C-тан төмен болмауы тиіс.**
Құралдар сумен тазаланады.

ҰСЫНЫСТАР

Бет кейбір ластағыштарды аздап ұстап қалуы мүмкін – бұл су негізіндегі мат жүйелер үшін қалыпты қасиет. Ең жақсы визуалды нәтижеге жету үшін толық беріктікке жеткенге дейін (7 тәулік) бетке ластың түсуін болдырмау ұсынылады.

- ❗ **Материал толық құрғағанға дейін қорғаныш пленкамен жаппаңыз!**
- ❗ **МАҢЫЗДЫ:** лак астындағы декоративті жабынның түсі тереңірек болуы мүмкін. Алдын ала сынамалық бояу жасау қажет. Лакпен жабылғаннан кейін бет жылтырлығы шамамен 7 бірлік болады.