

LAK MATOVIY IKKI KOMPONENTLI

mka.paint

Yuqori yeyilishga duchor bo'ladigan yuzalar uchun professional ikki komponentli poliuretan lak. Hidsiz. Har qanday dekorativ qoplamalar, Mikrotsement va Mikrobeton, nam xonalardagi devorlar, yog'och buyumlar, stol ustlari va oshxona fartuklari uchun mos keladi.
Dush xonalari va pollar uchun qo'llanilmaydi.

SIRTNİ TAYYORLASH

Yuza lak surish uchun yetarli mustahkamlikka ega bo'lishi, quruq va yopishqoq bo'lmasligi, chang, dog' va ajralishlarsiz bo'lishi kerak.

! Lak ranglanmaydi, suv yoki erituvchilar bilan suyultirilmaydi.

A komponentini past aylanishli mikser yordamida (500 ayl/min gacha) aralashtiring, devor yonlari va idish tubidagi qatlamga alohida e'tibor qarating. A komponentiga B komponentini qo'shing va 3-5 daqiqa davomida aralashtiring.

! Qo'lda aralashtirmang! Yetarli darajada aralashtirilmagan material qoplamada jiddiy nuqsonlarga olib kelishi mumkin.

Tayyorlangan aralashma +10...+30°C haroratda taxminan ikki soat davomida saqlanadi. Tarkibni ish boshlanishidan oldin darhol tayyorlash zarur. Bir ish davrida ishlatib bo'ladigan miqdorda aralashtirish tavsiya etiladi.

Aralashtirish nisbatlari (massa bo'yicha) A : B = 4 : 1

1 l uchun: A : B = 800 g : 200 g

3 l uchun: A : B = 2400 g : 600 g

SURTISH



Lakni toza va quruq yuzaga bir tekis, bo'sh joy qoldirmasdan, tuk uzunligi 5 mm dan oshmaydigan valik bilan surting. Ish boshlashdan oldin valik yuzasini malyar lenta bilan ishlov berib, ortiqcha tuklarni olib tashlang.

Lak ikki qatlamda surtiladi. Ikkinchi qatlamni qo'llashdan oldin yuzani 320-400 abraziv qog'oz bilan yengil ishlov berish tavsiya etiladi. Ikkinchi qatlam birinchi qatlamga nisbatan kesishuvchi yo'nalishda surtiladi.

Poliuretan lak o'ziga xos reologik xususiyatlarga ega va yuzaga sinchkovlik bilan taqsimlanishini talab qiladi. Lak plyonkasida bo'sh joylar bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi. Butun yuzada bir xil qatlam hosil qilish muhim. Aks holda, qurish jarayonida turli qalinlik va yaltiroqlik darajasiga ega bo'lgan uchastkalar paydo bo'ladi.

- ❗ **Qalin qatlamda surtmang. Qo'llash vaqtida material oqib ketishiga yo'l qo'ymang.**
- ❗ **Qo'llash harorati +10°C dan past bo'lmasligi kerak. Asboblarni suv bilan tozalanadi.**

TAVSIYALAR

Yuza ayrim turdagi ifloslanishlarni biroz ushlab qolish xususiyatiga ega bo'lishi mumkin, bu suv asosidagi mat tizimlar uchun odatiy holat hisoblanadi. Eng yaxshi vizual natijaga erishish uchun yakuniy mustahkamlikka yetguncha (7 sutka) yuzaga ifloslanish tushishining oldini olish tavsiya etiladi.

- ❗ **Material to'liq qurimaguncha himoya plyonkasi bilan yopmang!**
- ❗ **MUHIM: Lak ostidagi dekorativ qoplama rangi chuqurlashishi mumkin. Oldindan sinov bo'yashni amalga oshirish zarur. Lak bilan qoplangandan so'ng yuzaning yaltiroqlik darajasi taxminan 7 birlikni tashkil etadi.**