

Пастаи тайёр полимерӣ бо пуркунандаи мрамарӣ барои истифода дар техникаи классикии венетсия. Сатҳ аз тобнок ба оинамонанд тобнок мешавад.

ОМОДАСОЗӢ

Пойгоҳ бояд тибқи талаботи Q3-Q4 омода карда шавад, зеро ҷоплама қабати тунук дорад.

МОЛИДАН



Молидани классикӣ се қабат ҳамвор + полиркунӣ бо келма ба қабати хушкро дар бар мегирад.

ҚАДАМИ 1

Омодасозии умумии рангро иҷро карда, деворҳоро бо Грунт Праймер грунт кунед.

ҚАДАМИ 2

Тақвияти ранг: як қабат Ранги Декоративӣ, ба ранги ҷопламави оянда колершуда.

ҚАДАМИ 3

Лючидо барои кор омода аст, материал ба ранги зарурӣ колер шудааст. Сув илова накунад.

ҚАДАМИ 4

Бо келма қабати аввалини тунукро моled. Ин асоси қавӣ барои қабатҳои минбаъда ва пӯшонидани пораҳои хурди пойгоҳро месозад. Вақти хушкшавӣ: 6-8 соат.

ҚАДАМИ 5

Дар қабати дувум намунаи ҷоплама шакл мегирад. Мастер материалро бо ҳаракатҳои кӯтоҳ, хаотик ва дар самтҳои гуногун мол мекунад. Қабати дувум умқ ва намуди табиӣ ҷопламаи декоративиро муайян мекунад, ки ба санги табиӣ шабоҳат дорад. Вақти хушкшавӣ: 6-8 соат.

ҚАДАМИ 6

Қабати ниҳоии Лючидо бо штрихҳои хеле тунук мол мешавад. Дар техникаи сдир кор кардан муҳим аст, миқдори ками материал дар рӯи сатҳ мемонад – ин эффекти шаффофият ва умқро медиҳад. Қурби пурраи хушкшавӣ: 24 соат.

ҚАДАМИ 7

Барои додани тобнокии хос ба штукатурияи венетсияӣ сатҳ бо келма ба кунҷ полир мешавад. Фишор тадриҷан зиёд мешавад, материал нурро бештар инъикос мекунад.

ҲИМОЯ

Талаб мекунад ҳимоя бо Лак ё Воск. Воск интихоби афзалиятнок аст, зеро онро полир кардан осон ва эффекти декоративиро зиёд мекунад. Полиркунӣ бо диски нарм (пахта, микрофибра, мӯй) бо фишори сабук ва гардишҳои паст тавсия мешавад. Барои пешгирӣ аз гармшавии воск, бояд корро суст ва бо ҳаракатҳои даврашакл иҷро кард, пешакӣ воскро якранг мол кунед ва нагузоред, ки хушк шавад.