

Материал тегіс, матаға ұқсас, мат және жартылай мат қаптама жасауға арналған, қолға жағымды. Қаптама табиғи нубук сияқты нәзік тональды ауысуларға ие.

БЕТТІ ДАЙЫНДАУ

Негіз Q3-Q4 талаптарына сәйкес дайындалуы керек, өйткені қаптама жұқа қабатты.

СҮРТУ



Классикалық сүрту екі тегіс қабат + құрғақ қабатқа келмамен жеңіл жылтыратуды қамтиды.

1-ҚАДАМ

Жалпы бояу дайындығын орындап, қабырғаларды Грунт Праймер-мен грунттаңыз.

2-ҚАДАМ

Түстік негізді жағыңыз: бір қабат Декоративті бояу, болашақ қаптама түсіне колерленген. Нубук үшін орта және қою тондар ұсынылады.

3-ҚАДАМ

Нубук жұмысқа дайын және қажетті түске колерленген. Қолданар алдында миксермен төмен айналымда араластырыңыз. Сумен сұйылтпаңыз.

4-ҚАДАМ

Кельма немесе кең шпатель арқылы қабырғаның барлық бетіне бірінші қабатты тегіс және біркелкі сүртіңіз. Сүрту техникасы – сдир, құралға орташа қысым. Күшті жабын, құралдың қырлары мен зақымданулардан аулақ болыңыз. Құралдан артық материалды алып тастаңыз. Қабат біркелкі, жұқа, тегіс ауысулармен. 8 сағаттан кем емес кептіруді күтіңіз. Ылғал қабатты ысқылаудың қажеті жоқ.

5-ҚАДАМ

Қабатты қайталаңыз, Нубукты біркелкі сүртіңіз.

Толық кепу уақыты – 24 сағат.

6-ҚАДАМ

Құрғақ металл кельмемен жеңіл басымдықпен жылтырату арқылы сатинді жылтырлық беріңіз.

ҚОРҒАУ

Лак немесе Воскпен қорғау қажет. Кез келген су негізіндегі, бір компонентті немесе екі компонентті лак қолдануға болады. Соңғы қабаттан кейін кемінде 48 сағат өткен соң Лак жағыңыз.