

Материал барои ҷопламаву ҳамвор, абрешиммонанд, мат ва ниммат ҷоплама, ки ба ламсаш писанд аст.

Ҷоплама табиӣ ба нубук мисли гузаришҳои нарм ранги табиӣ дорад.

## ОМОДАСОЗӢ

Пойгоҳ бояд тибқи талаботи Q3-Q4 омода карда шавад, зеро ҷоплама қабати тунук дорад.

## МОЛИДАН



Молидани классикӣ ду қабат ҳамвор + полиркунӣ бо келма ба қабати хушкро дар бар мегирад.

### ҚАДАМИ 1

Омодасозии умумии рангро иҷро карда, деворҳоро бо Грунт Праймер грунт кунед.

### ҚАДАМИ 2

Тақвияти ранг: як қабат Ранги Декоративӣ, ба ранги ҷопламави оянда колершуда. Барои Нубук ранги миёна ва торик тавсия мешавад.

### ҚАДАМИ 3

Нубук барои кор омода ва ба ранги зарурӣ колер шудааст. Пеш аз истифода миксерро дар гардиши паст истифода баред. Сув илова накунад.

### ҚАДАМИ 4

Бо келма ё шпатели васеъ қабати аввалро ба тамоми девор ҳамвор ва якранг молед. Техникаи молидан – сдир, фишор ба асбоб миёна. Аз ҷӯшишҳои саҳт, канорҳои асбоб ва доғҳо канорагирӣ кунед. Моддаи изофӣ аз асбобро тоза кунед. Қабат якранг ва тунук бо гузаришҳои ҳамвор. Камаш 8 соат мунтазир шавед. Рифи қабат лозим нест.

### ҚАДАМИ 5

Қабатро такрор кунед, Нубукро якранг молед.

Вақти пурраи хушкшавӣ – 24 соат.

### ҚАДАМИ 6

Бо фишори сабук бо келмаи металлӣ ҷопламаро полир кунед, ҷилои сатинӣ диҳед.

## ҲИМОЯ

Талаб мекунад ҳимоя бо Лак ё Воск. Ҳар гуна лакҳои обӣ, яккомпонентӣ ё дукомпонентӣ истифода бурда мешаванд. Лакро на пеш аз 48 соат пас аз қабати охирин нанед.