

Material tekis, ipakday, mat va yarim-mat qoplama yaratish uchun, qo'lga yoqimli. Qoplama tabiiy nubukdagi kabi yumshoq rang o'tishlariga ega.

SIRTNİ TAYYORLASH

Asos Q3-Q4 talablariga muvofiq tayyorlanishi kerak, chunki qoplama yupqa qatlamli.

SURTISH



Klassik surtish ikki tekis qatlam + qurigan qatlamga kelma bilan yengil polishni o'z ichiga oladi.

1-QADAM

Umumiy bo'yoq tayyorligini bajaring, devorlarni Grunt Primer bilan gruntlang.

2-QADAM

Rang asosini surting: bir qatlam Dekorativ Bo'yoq, kelajak qoplamaning rangiga kolerlangan. Nubuk uchun o'rta va qorong'i ranglar tavsiya etiladi.

3-QADAM

Nubuk ishga tayyor va kerakli rangga kolerlangan. Qo'llashdan oldin mikser bilan past aylanishda aralashtiring. Suv qo'shmang.

4-QADAM

Kelma yoki keng шпатель bilan devorning barcha yuzasiga birinchi qatlamni tekis va birxil suring. Surtish texnikasi – sdir, asbobga o'rta bosim. Kuchli qalinliklar, asbob qirralari va chizilishlardan saqlaning. Asbobdan ortiqcha materialni olib tashlang. Qatlam birxil, yupqa va silliq o'tishlar bilan. Kamida 8 soat kuting. Qavatni silliqlash shart emas.

5-QADAM

Qatlamni takrorlang, Nubukni birxil suring.
To'liq qurish vaqti – 24 soat.

6-QADAM

Qurigan metall kelma bilan yengil bosim bilan polish qilib, satinni porloq hosil qiling.

HIMOYA

Lac yoki Voski bilan himoya talab qilinadi. Har qanday suv asosidagi, bir komponentli yoki ikki komponentli lak ishlatilishi mumkin. Lakni oxirgi qatlamdan kamida 48 soat o'tib surting.