

Интенсивдүү, жаркыраган бермет сымал жылтырагы бар даяр паста түрүндөгү декоративдүү штукатурка.

БЕТТИ ДАЯРДОО

Негиз таза, кургак жана бекем болушу керек.

Даярдоо деңгээли Q3төн төмөн болбошу керек.

- + Штукатурка жасалган, борлошкон же сиңирүүчү беттерге Грунт Праймер сүйкөңүз. Мурда боёлгон дубалдарга, МДФ, ДСП, ДВП беттерине Грунт Кроющий колдонуңуз.
- + Түстүү астарды сүйкөңүз: келечектеги жабуунун түсүндөгү Декоративдүү Боёктун 2 катмары.
- + Жибек аз ылдамдыктагы миксер менен кылдат аралаштырыңыз. Зарыл болсо бермет материалдар үчүн Суюлткуч менен 5-10% пропорциясында суюлтуңуз.

СҮЙКӨӨ

ЖЫЛМАКАЙ КОЛДОНУУ

Иштөө үчүн кең шпатель колдонуңуз. Жибекти кең, ар кайсы багыттагы кыймылдар менен сүйкөңүз. Мазоктордун сүрөтүнө көңүл буруңуз, атайылап жасалган толкундардан, жыртыктардан жана тилкелерден качыңыз. Материалды мүмкүн болушунча тегиз жана бир тектүү кылып жайыңыз. Сүйкөөнү эки катмар менен, катмарлар ортосунда 6-8 саат кургатуу менен аткарыңыз.

ТОПТОЛГОН ТЕХНИКА МЕНЕН КОЛДОНУУ

КАДАМ 1

Биринчи катмарда жука сүртүп сүйкөө ыкмасы менен бир тектүү, тегиз жана жылмакай сүйкөө аткарылат. Катмандын кургашы – 6-8 саат.

КАДАМ 2

Кельма менен шпателден бир аз Жибек алыңыз. Терип сүйкөө техникасында кыска кыймылдар менен мазокторду сүйкөңүз, четтерин тегиз эмес калтырыңыз – ошондо эффект кыйла даана болот. Мазоктордун ритми жана багыты башаламан болушу керек. Дубалды мазоктор менен бир калыпта толтуруңуз. 6-8 саат кургашын күтүңүз.

КАДАМ 3

Мурунку кадамдагыдай терип сүйкөлгөн катмарды кайталаңыз. Толук кургашы – 24 саат.

КОРГОО

Жибек лак менен жабылбайт, анткени бул жылтыракка жана декоративдүү жасалгалоонун жыйынтыгына олуттуу таасир этиши мүмкүн.