

Штукатуркаи декоративӣ дар шакли пастаи тайёр бо ҷилои пурқувват ва дурахшони марворидӣ.

ОМОДАСОЗӢ

Асос бояд тоза, хушк ва мустаҳкам бошад.

Сатҳи омодаسازی на камтар аз Q3 бошад.

- + Ба сатҳҳои андовашуда, чанголудшаванда ё ҷаббанда Грунт Праймер молед. Барои деворҳои пештар рангшуда, МДФ, ДСП, ДВП аз Грунт Кроющий истифода баред.
- + Қабати рангии зерро молед: 2 қабат Ранги Декоративӣ ба ранги рӯйпӯши оянда.
- + Абрешим-ро бо миксер дар суръати паст бодикқат омехта кунед. Дар ҳолати зарурӣ онро бо Тунуккунандаи махсус барои маводҳои марворидӣ дар таносуби 5-10% тунук кунед.

МОЛИДАН

МОЛИДАНИ ҲАМВОР



Барои кор шпатели васеъ истифода баред. Абрешим-ро бо ҳаракатҳои васеъ ва гуногунсамт молед. Ба нақши мазокҳо диққат диҳед, аз мавҷҳои сунъӣ, хорошидагӣ ва рахҳо худдорӣ намоед. Маводро то ҳадди имкон ҳамвор ва якхела паҳн кунед. Молиданро дар ду қабат, бо хушкшавии байниқабатии 6-8 соат иҷро кунед.

МОЛИДАН БО ТЕХНИКАИ «НАБРАННОЕ»



ҚАДАМИ 1

Қабати аввал бо усули молидани борик, якхела, ҳамвор ва баробар иҷро карда мешавад. Хушкшавии қабат – 6-8 соат.

ҚАДАМИ 2

Бо келма аз шпатель каме Абрешим гиред. Мазокҳоро бо техникаи молидани чамъшуда бо ҳаракатҳои кӯтоҳ моled ва канорҳоро нобаробар гузоред – дар ин ҳолат эффект равшантар мешавад. Ритм ва самти мазокҳо бояд бетартиб бошанд. Деворро бо мазокҳо ба таври яксон пур кунед. То 6-8 соат хушк шудани онро интизор шавед.

ҚАДАМИ 3

Қабати чамъшударо мисли қадами қаблӣ такрор кунед. Вақти хушкшавии пурра – 24 соат.

ҶИМОЯ

Абрешим бо лак пӯшонидани намешавад, зеро ин метавонад ба ҷило ва натиҷаи ороиш таъсири назаррас расонад.