

Yorqin va intensiv marvaridsimon yaltiroqqa ega, tayyor pasta ko'rinishidagi dekorativ suvoq.

SIRTNİ TAYYORLASH

Asos toza, quruq va mustahkam bo'lishi kerak.

Tayyorlash darajasi Q3 dan past bo'lmasligi kerak.

- + Suvoq qilingan, changlanadigan yoki shimuvchi yuzalarga Grunt Praymer surting. Oldin bo'yalgan devorlar, MDF, DSP, DVP yuzalari uchun Grunt Kroyushchiy ishlating.
- + Rangli taglik surting: kelajakdagi qoplama rangiga mos Dekorativ Bo'yoqning 2 qatlami.
- + Shelk past aylanishdagi mikser bilan yaxshilab aralashtiring. Zarurat bo'lsa, marvaridsimon materiallar uchun Suyultirgich bilan 5-10% nisbatda suyultiring.

SURTISH

SILLIQ SURTISH

Ish uchun keng shpatel ishlating. Shelkni keng, turli yo'nalishdagi harakatlar bilan surting. Surtma izlarining chizig'iga e'tibor bering, sun'iy ko'rinadigan to'lqinlar, tiralishlar va chiziqlardan saqlaning. Materialni iloji boricha silliq va bir xil qilib yoying. Surtishni ikki qatlamda, qatlamlar orasida 6-8 soat quritish bilan bajaring.

TO'PLANGAN TEXNIKADA SURTISH

1-QADAM

Birinchi qatlamda sidirib surtish usuli bilan bir xil, tekis va silliq surtish bajariladi. Qatlamning qurish vaqti – 6-8 soat.

2-QADAM

Kelma bilan shpateldan ozgina Shelk oling. Yig'ma surtish texnikasida qisqa harakatlar bilan surtma izlarini surting, chetlarini notekis qoldiring – shunda effekt yanada ifodalibroq bo'ladi. Surtma izlarining ritmi va yo'nalishi tartibsiz bo'lishi kerak. Devorni surtma izlari bilan bir tekis to'ldiring. 6-8 soat qurishini kuting.

3-QADAM

Oldingi bosqichdagi kabi yig'ma qatlamni takrorlang.
To'liq qurish vaqti – 24 soat.

HIMOYA

Shelk lak bilan qoplanmaydi, chunki bu yaltiroqlikka va dekorativ bezak natijasiga sezilarli darajada ta'sir qilishi mumkin.