

Жарым күңүрт бермет фактураларын түзүү үчүн перламутрлуу паста. Кельма же кең шпатель менен колдонууга ыңгайлуу материал. Кошумча коргоону талап кылбайт.

БЕТТИ ДАЯРДОО

Негиз таза, кургак жана бекем болушу керек.
Даярдоо деңгээли Q3төн төмөн болбошу керек.

- + Шыбалган, бордолгон же сиңирүүчү беттерге Грунт Праймер сүйкөңүз. Мурда боёлгон дубалдар, МДФ, ДСП, ДВП үчүн Грунт Кроющий колдонуңуз.
- + Түстүү астарды сүйкөңүз: келечектеги жабуунун түсүндөгү Декоративдүү Боёктун 2 катмары.
- + Сити төмөн ылдамдыктагы миксер менен кылдат аралаштырыңыз. Зарыл болсо, бермет материалдары үчүн Суюлткуч менен 5-10% катышта суюлтуңуз.

СҮЙКӨӨ

ЖЫЛМАКАЙ КОЛДОНУУ

Иш үчүн кең шпатель колдонуңуз. Ситини кең, ар түрдүү багыттагы кыймылдар менен сүйкөңүз. Сүртүмдөрдүн сүрөтүнө көңүл буруңуз, атайын көрүнгөн толкундарды, жырылууларды, сызыктарды болтурбаңыз. Материалды мүмкүн болушунча жылмакай жана бир тектүү кылып жайыңыз. Колдонуу эки катмарда, катмарлар аралык кургатуу убактысы 6-8 саат болуу менен аткарылат.

ТОПТОЛГОН ТЕХНИКА МЕНЕН КОЛДОНУУ

КАДАМ 1

Биринчи катмар катары жука сыйрылып түшкөндөй тегиз, бир тектүү жана жылмакай колдонуу аткарылат. Катмандын кургашы – 6-8 саат.

КАДАМ 2

Кельма менен шпателден бир аз Сити алыңыз. Сүртүмдөрдү топтолгон техникада кыска кыймылдар менен сүйкөңүз, четтерин тегиз эмес кылып калтырыңыз – ошондо эффект даанаыраак болот. Сүртүмдөрдүн ритми жана багыты башаламан болушу керек. Дубалды сүртүмдөр менен бир калыпта толтуруңуз. 6-8 саат кургашын күтүңүз.

КАДАМ 3

Мурунку кадамдагыдай топтолгон катмарды кайталаңыз.

Толук кургаш убактысы – 24 саат.

! Сити ар кандай техникаларда иштөөгө мүмкүндүк берет: көп түстүү колдонуу, сүртүлгөн зыгыр техникасы, краскопульт менен колдонуу. Бекитилген үлгүнү жетекчиликке алыңыз, зарыл болсо технолог-декоратордон **+7 (915) 202-2203** телефону аркылуу кеңеш алыңыз.

КОРГОО

Сити лак менен жабылбайт, анткени бул жылтырагычка жана декоративдөө натыйжасына олуттуу таасир этиши мүмкүн.