

Шпаклевкаи декоративӣ, ки намуди табиӣ, зичӣ ва қувваи туфи табиӣ (санги Тибур) – ро такрор мекунад. Материал имконият медиҳад ҳам рӯйпӯши ҳамвор, ҳам имитацияҳои сангҳои калонҳаҷмро эҷод кардан.

ОМОДАСОЗӢ

Пойгоҳ бояд тоза, хушк ва қавӣ бошад. Қабатҳои кӯҳна ва ҷудошударо тоза кунед, ҷойҳои ҷудошударо рӯйпах кунед.

- + Ба сатҳҳои шпаклевкашуда, ғадодуда ё сингаркунанда Грунт Праймер молед.
- + Барои қабатҳои декоративии ҳаҷмнок ҳамчун қабати адгезионӣ ва қавӣкунандаи Кварц Грунт молед.
- + Сатҳи омодаسازی вобаста ба зичии қабат ва эффект: Q3-Q2. Пеш аз истифода материалро хуб омехта кунед, то консистенсия барқарор шавад.
- + Травертинро то 10% вазн бо об метавонад каме сӯзонад.
Дар зарфи калон миксер истифода бурда, миқдори зарурии Травертин ва обро омехта кунед. Муҳим: обро кам карда илова кунед ва хуб омехта кунед, то об зиёд нашавад.

! МАНЪ АСТ: илова кардани моддаҳои бегона (қанд, семент, гипс ва ғ.) ба материал. Материали мӯҳлати истифодашуда бо об ё маҳлули нав омехта накунад.

МОЛИДАН



Техникаи молидан чуқурии фактура, якраңгии ранг ва хусусияти умумии сатҳро муайян мекунад.

Дар техникаи классикӣ имитацияи сохти табиӣ санг муҳим аст. Техникаи «тезла» барои эҷоди самтҳои фактура ё ноустувории рӯйпӯш истифода мешавад, сатҳро равшантар мекунад.

Травертин метавонад маҳаллӣ бо валик, губка ё кист истифода шавад. Қабатҳо чандин маротиба молида, ҳар як қабат бо келма ҳамвор ва ысқил мешавад. Сохтани нақш метавонад амудӣ ё уфуқӣ бошад, сохти санги регмонандро эҷод мекунад.

Истифодаи якчанд ранг, лессировка ва моддаҳои муҳофизатӣ иҷозат дода мешавад.

МОЛИДАНИ ҲАМВОР КЛАССИКӢ



Материал барои кор омода ва ба ранги зарурӣ колер шудааст. Пеш аз истифода миксерро дар гардиши паст истифода баред. Суюлкунӣ бо об на бештар аз 15% иҷозат дода мешавад.

ҚАДАМИ 1

Бо келма ё шпател васеъ қабати аввалро ба тамоми сатҳи девор яксон ва ҳамвор молед. Қабат яксон ва ҳамвор бошад. Ҳангоми ҳамворкунӣ Травертинро фишор диҳед. Келма/шпателро ба кунҷ нигоҳ доред, то фарқиятҳои ногаҳонӣ нашаванд. Камаш 8 соат мунтазир шавед, то қабат хушк шавад. Ҳеҷ гуна регкунии қабат лозим нест.

ҚАДАМИ 2

Қабати дуюмро ҳамвор ва яксон молед. Вақти пурраи хушкшавӣ – 24 соат.

ҲИМОЯ

Пас аз хушкшавӣ бо Аква-Фиксатор барои фактураҳои ғафс, сингаркунанда ё нозук мустаҳкам карда мешавад.