

Воски мулоим ва равшаншуда барои муҳофизати рӯйпӯшҳои декоративии ҳамвор. Ба осонӣ сайқал дода мешавад. Хусусияти обгардон дорад. Дараҷаи ҷилдорӣ аз ҳолати абрешиммонанд то ҷилои баланд (глянсовӣ) тағйир меёбад.

ОМОДАСОЗӢ

Боварӣ ҳосил намоед, ки сатҳ хушк, тоза ва ҳамвор аст ва ҳамаи қабатҳои қаблии декоративӣ хуб хушк шудаанд. Пеш аз татбиқи қабати муҳофизатӣ тавсия дода мешавад, ки рӯйпӯши декоративӣ ҳадди ақал се рӯз барои пурра хушк шудан ва устуворшавӣ гузошта шавад.

МОЛИДАН

Қабат бояд тунук ва яксон бошад. Ҳар қадар ки воск бештар молиш дода шуда сайқал карда шавад, ҳамон қадар рӯйпӯш ҷилои равшантар мегирад.

! **Ҳарорати татбиқ набояд аз +10°C паст бошад.**
Асбобҳо бо Уайт-спирит тоза карда мешаванд.

ВАРИАНТИ 1

Барои татбиқи осонтар воскро дар ваннаи обӣ гудохтан лозим аст. Матои тозаро ба он ғўтонда, зиёдатири фишурда гирифта, ба сатҳ молед ва молиш диҳед, баъдан бо матои мулоими тоза ё дастпӯшак сайқал диҳед. Пас аз саҳт шудан, сайқалдиҳии иловагӣ бо мошини суфтакунӣ ё губкаҳои полировкӣ имконпазир аст.

ВАРИАНТИ 2

Воскро бо Уайт-спирит тунук карда, бо миксери суръати паст омехта кунед. Таносуби тунуккунӣ аз 20 то 50 фоиз тағйир меёбад ва аз ғафсии воск вобаста аст.